

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## 7200 FLOORCOAT PU LATTIAPINNOITE

# Kestävä lattiamaaali kaikissa kiiltävissä tai satiiniväreissä

- Erittäin kestävä polyuretaanisääinen vuoksi
- Sävytettävissä kaikkiin kiiltäviin ja satiiniväreihin
- Erinomainen juoksevuus, helppo levittää
- Betonille, puulle, tiilelle ja aiemmin maalatuille lattioille
- Ihanteellinen myös viivamerkintään, sisä- ja ulkokäyttöön



KNOW-HOW TO PROTECT™

[WWW.RUST-OLEUM.EU](http://WWW.RUST-OLEUM.EU)

# 7200 FLOORCOAT PU LATTIAPINNOITE

## KUVAUS

Kovaa kulutusta kestävä, helposti levitettävä yksittäispakattu alkydipohjainen lattiapinnoite, jossa on PU lisäaine. Erinomainen pinnoite varastojen lattioille, näyttelytiloihin, ulkolattioille ja kevyen liikenteen viivamerkintään.

## KÄYTTÖSUOSITUS

Lattiapinnoite PU (7200) voidaan levittää suoraan betonilattioille (katso pinnan esivalmistelu), puulattioille ja tiilipinnoille, jotka ovat täysin puhtaita ja kuivia. Sitä ei ole suositeltavaa käyttää pehmeälle/huokoiselle betonille ja betonille, jossa on kosteutta estävä lisäaine, joka estää hyvän tartunnan. Lattiapinnoitetta PU (7200) voidaan levittää myös vanhojen kiinnitysteiden pinnoitteiden päälle ja voidaan levittää metallilattioille, jotka on esivalmisteltu oikein ja pohjustettu sopivalla Rust-Oleum metallipohjamaalilla.

## TEKNISEET TIEDOT

Tiheys: 1,1  
Kiiltoaste: Kiiltävä ja Satiini  
Kiintoainepitoisuus vol.: 45 %

## KUIVUMISAJAT 20 °C LÄMPÖTILASSA / RH 50 %

Kosketuskuiva: 4 tuntia  
Käsittelykuiva: 8 tuntia  
Uudelleenpinnoitus: 24 tuntia  
Täysin kovettunut: 1 viikko

## SUOSITELTAVA MÄRÄN KALVON PAKSUUS

110 µm

## SUOSITELTAVA KUIVAN KALVON PAKSUUS

50 µm

## TEOREETTINEN MENEKKI

9 m<sup>2</sup>/l

## KÄYTÄNNÖN MENEKKI

Käytännön menekki riippuu monista tekijöistä kuten alustan huokoisuudesta ja karheudesta ja ainehukasta levityksen aikana.

## PINNAN ESIVALMISTELU

Poista öljy, rasva ja muu lika Rust-Oleum ND14 Puhdistus/rasvanpoistoaineella tai korkeapaineisella (höyry) puhdistuksella yhdessä sopivien liuottimien kanssa. Karhenna vanha pinnoite hiomalla hyvän tartunnan aikaansaamiseksi. Tarkista yhteensopivuus vanhan pinnoitteen kanssa. Levitettäessä pinnan on oltava kuiva ja puhdas. Pinnoita huokoinen betonipinta ensin ohennetulla 7200 jossa on 5 % Rust-Oleum 633 Ohenninta. Varmista, että betoni on vähintään 28 päivää vanha ja kosteus on alle 6 %. Poista valun liimajäämät pölyttömällä puhalluksella tai etsaamalla pinta Rust-Oleum Surfa-Etch 108:lla. Käytä konehierretyllä betonipinnalla Rust-Oleum 7201 pohjamaalia.

## KÄYTTÖOHJEET

Tasalaatuisuuden varmistamiseksi pinnoitemateriaalit on sekoitettava hyvin ennen käyttöä.

## KÄYTTÖLOSUHTEET

Suorita pinnoitus kuivassa tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

## KÄYTTÖ & OHENNUS: SIVELLIN

Ohenna säästeliäästi, jos tarvetta, ohennus 5 %:lla (vol.) Rust-Oleum 633 Ohenteella.

## KÄYTTÖ & OHENNUS: TELA

Ohenna säästeliäästi, jos tarvetta, ohennus 5 %:lla (vol.) Rust-Oleum 633 Ohenteella. Telalla levittäessä, 2 kerrosta voi olla tarpeen vaaditun kalvopaksuuden saavuttamiseksi.

## KÄYTTÖ & OHENNUS: ILMANPAINERUISKULLA

Ohenna enintään 10 % (vol.) Rust-Oleum 641 Ohenteella. Painovoimainen kuppi tai painekuppi. Kärjen koko: 1.0-1.5 mm. Ruiskutusaine: 2 – 4 bar.

## VÄLINEIDEN / ROISKEIDEN PUHDISTUS

Heti käytön jälkeen Rust-Oleum 633 Ohenteella.

## HUOMAUTUKSET

Älä käytä 7200 Floorcoat PU Lattiapinnoitetta erittäin alkalisille alustoille, tai alueille, jotka ovat jatkuvasti veden alla.

## TURVATIEDOT

VOC taso: 450 g/l  
VOC lisäaineen kanssa: 495 g/l  
VOC luokka: A/i  
VOC raja: 500 g/l  
Leimahduspiste: 23 °C

Turvallisuushuomautukset:

Tutustu käyttöturvatiedotteeseen ja astiaan merkittyihin turvalausekkeisiin.

## KÄYTTÖAIKA

5 vuotta valmistuspäivästä avaamattomassa astiassa säilytettynä kuivassa ja hyvin tuuletetussa tilassa, pois suorasta auringonvalosta ja lämpötilan ollessa +5° ja +35 °C asteen välillä.

Julkaisupäivä: 06/12/2018

**Saatavissa olevat värit & pakkauskoort:** Katso saatavissa olevien värien ja pakkauskoortien yleiskuvaus sivuston [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) asianmukaiselta tuotesivulta.

**Vastuunvapaus:** Tässä annettu informaatio on annettu parhaan saatavissa olevan tietomme mukaisesti ja sillä tarkkuudella, kuin se on mahdollista mutta ilman takuuta. Käyttäjän katsotaan saaneen tarpeelliset tiedot riippumatta siitä sopivatko tuotteemme hänen erityistarpeisiinsa. Rust-Oleum Europe ei ole missään tapauksessa vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuvista seurauksista. Tuotteet on varastoitava, käsiteltävä ja käytettävä Rust-Oleum Europen suositusten tuoreimman tuoteselostuksen mukaisesti. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että hänellä on oikea tuoteselostus. Viimeisimmät tuoteselostukset on ladattavissa vapaasti sivustolta [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) tai asiakkaan pyytäessä asiakaspalvelustamme. Rust-Oleum Europe varaa oikeuden muuttaa tuotteidensa ominaisuuksia ilman ennakoitua.

**Maahantuojaja ja markkinoija:**  
**Colornova Oy**  
Minkkikatu 1-3  
04430 Järvenpää  
Puh: 010 321 0540  
[info@colornova.fi](mailto:info@colornova.fi)  
[www.colornova.fi](http://www.colornova.fi)

**Valmistaja:**  
**Rust-Oleum Europe**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32(0) 13 460 200  
F: +32(0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)