

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM[®]**CHALKY FINISH KALUSTEMAALI ULKOKÄYTTÖÖN**

Värisävyjä 4: Chalk White, Hessian, Winter Grey, Anthracite

MODERNI SILEÄN MATTAPINTAINEN MAALI ULKOKALUSTEILLE. SÄÄN- JA VEDENKESTÄVÄ PINTA JOKA SUOJAA HOMEELTA JA LEVÄLTÄ. *

Kunnosta ja muunna ulkokalusteet Rust-Oleum Chalky Finish Kalustemaalilla. Maalia voi käyttää suoraan puulle käsittelemättömälle, maalatulle ja lakatulle, tiilelle, kivelle, kipsille ja muille sopivasti pohjustetuille kovalle pinnoille. Vanhenna ulkonäköä hiomalla maalipintaa osittain pois kostealla Scotchbrite-sienellä. Lisää inspiraatiota ja vinkkejä tuunaamiseen löydät www.rustoleumdiy.com ja www.colornova.fi

- Sileä, kalkkinen mattapinta.
- Ulkokäyttöön, erittäin helppo levittää.
- Poikkeuksellinen riittoisuus.
- Peittää erinomaisesti.
- Toimii vanhan maalin ja lakan päälle.
- Säen ja pesunkestävä. Ei vaadi suojaksi vahaa tai lakkaa.

Valmistelut: Varmista, että pinta on puhdas, kuiva ja tahraton. Jos vahaa tai öljyä on aiemmin käytetty pinnalle, puhdista pinta perusteellisesti lakkabensiinillä (= mineraalitärpätti). Jos maalaat nykyisen kovan, kiiltävän maalin päälle, hio pinta ennen käyttöä.

Käyttö: Sekoita perusteellisesti ennen käyttöä. Tuotetta voi sivellä tai telata. Jos käytät sivellintä, sivele tasaisesti ja puun syiden suuntaisesti. Käytä telatessa mohairtelaa, jonka nukka on lyhyttä tai keskipitkää. Suosittelemme kahta kerrosta.

Riittoisuus: Jopa 14m²/ litra / kerros. Riittoisuus voi vaihdella menetelmän, maalausnopeuden ja pinnan huokoisuuden mukaan.

Kuivumisaika: Kosketuskuiva 1 tunnissa. Pinta kovettuu 4 tunnissa. Voidaan maalata uudelleen 4 tunnin kuluttua.

Puhdistus: Poista tuote maalausvälineistä mahdollisimman hyvin ennen pesua vedellä. Älä kaada viemäriin äläkä vesistöön. Joillakin paikallisviranomaisilla on maalijätteen vastaanottopisteitä.

Rajoitukset: Ei käytetä suoraan metallille. Käytä tarvittaessa sopivaa metallipohjamaalia. Tuote ei peitä tahroja. Pohjamaalaa pinnat, joita tahrat tai oksankohdat voivat haitata. Lämpötilan tulee olla maalatessa ja kuivaessa yli +10°C. Älä maalaa sateen uhatessa.

* Tämä tuote sisältää biosidiä, joka suojaa kuivunutta kalvoa sienten ja levien vaikutukselta. Kuivuttuaan maalikalvo luokitellaan käsitellyksi, ja se sisältää pintabiosidiä 2-oktyyli-2H-isotiatsoli-3-oni 0,06%, diuronia 0,15% ja sinkkipyritonia 0,06% painostaan.