

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## COMBIPRIMER® TARTUNTAPOHJAMAALI



# Tekee sileimmästäkin pinnasta maalattavan!

- Helppo levittää
- Läpinäkyvä sininen pinta
- Voidaan pinnoittaa jo 30 minuutissa
- Erinomainen riittoisuus: 35 m<sup>2</sup>/l

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# COMBIPRIMER® TARTUNTAPOHJAMAALI

## KUVAUS

RUST-OLEUM® CombiPrimer 3302 Tartuntapohjamaali on tartuntapinnoite, joka perustuu akryyliä sisältävään liuottimeen.

## KÄYTTÖSUOSITUS

RUST-OLEUM CombiPrimer 3302 Tartuntapohjamaali tulee käyttää galvanoidulle teräkselle, ruostumattomalle teräkselle, alumiinille, kuparille, lasille, posliinille ja muille sileille, tiiviille pinnoille. Viimeistely suositellaan RUST-OLEUM CombiColor Original tai CombiColor Multi-Surface maaleilla, käyttökohteen mukaan. CombiPrimer 3302 Tartuntapohjamaali on ensisijaisesti tarkoitettu levitettäväksi siveltimellä.

## TEKNISET TIEDOT

Tiheys: 0,87  
Kiintoainepitoisuus (vol.): 7 %  
Lämmönkestävyys: 100°C (kuiva lämpö)

## KUIVUMISAJAT 20 °C LÄMPÖTILASSA / RH 50 %

Kosketuskuiva: Pysy tahmeana  
Käsittelykuiva: Pysy tahmeana  
Uudelleenpinnoitus: 30 minuutin kuluttua, mutta 24 tunnin kuluessa

## TEOREETTINEN MENEKKI

35 m<sup>2</sup>/l

## KÄYTÄNNÖN MENEKKI

Käytännön menekki riippuu monista tekijöistä kuten alustan huokoisuudesta ja karheudesta ja ainehukasta levityksen aikana.

## PINNAN ESIVALMISTELU

Poista öljy, rasva ja muut likaiset aineet pinnalta alkalisella puhdistusaineella tai korkeapainepesulla ja siihen soveltuvan liuottimen kanssa. Poista aikaisempi pinnoite kokonaan. Poista suolat, "valkoinen ruoste", jne. pesemällä RUST-OLEUM Surfa-Etch 108 etsausliuoksella. Pinnan on oltava puhdas ja kuiva levityksen aikana.

## KÄYTTÖOHJEET

Tasalaatuisuuden varmistamiseksi pinnoite on sekoitettava hyvin ennen käyttöä.

## KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ilman, alustan ja pinnoitusaineen lämpötilan on oltava +5 ja +35 °C välillä ja suhteellinen kosteus alle 85 %. Alustan lämpötilan on oltava vähintään +3 °C kastepisteen yläpuolella.

## KÄYTTÄMINEN & OHENNUS: SIVELLIN

Käytä luonnonharjaisia pitkäkarvaisia siveltimiä.

## VÄLINEIDEN / ROISKEIDEN PUHDISTUS

Käytä RUST-OLEUM 160 Ohenninta.

## HUOMAUTUKSET

Levitä pintamaali mahdollisimman pian (30 minuutin kuluttua levityksestä) välttääksesi pölyn/lian tarttumisen tahmeaan pintaan.

## SAFETY DATA

VOC taso: 741 g/l  
VOC käyttövalmiina: 741 g/l  
VOC luokka: A/h  
VOC raja: 750 g/l

Turvallisuushuomautukset:

Tutustu käyttöturvatiedotteeseen ja astiaan merkittyihin turvalausekkeisiin.

## KÄYTTÖAIKA

5 vuotta valmistuspäivästä avaamattomassa astiassa säilytettynä kuivassa ja hyvin tuuletetussa tilassa, pois suorasta auringonvalosta ja lämpötilan ollessa +5° ja +35 °C asteen välillä.

Julkaisupäivä: 19/12/2018

**Saatavissa olevat värit & pakkauskoot:** Katso saatavissa olevien värien ja pakkauskojien yleiskuvasu sivuston [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) asianmukaiselta tuotesivulta.

**Vastuuvapaus:** Tässä annettu informaatio on annettu parhaan saatavissa olevan tietomme mukaisesti ja sillä tarkkuudella, kuin se on mahdollista mutta ilman takuuta. Käyttäjän katsotaan saaneen tarpeelliset tiedot riippumatta siitä sopivatko tuotteemme hänen erityistarpeisiinsa. Rust-Oleum Europe ei ole missään tapauksessa vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuvista seurauksista. Tuotteet on varastoitava, käsiteltävä ja käytettävä Rust-Oleum Europen suositusten tuoreimman tuoteselostuksen mukaisesti. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että hänellä on oikea tuoteselostus. Viimeisimmät tuoteselostukset on ladattavissa vapaasti sivustolta [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) tai asiakkaan pyytäessä asiakaspalvelustamme. Rust-Oleum Europe varaa oikeuden muuttaa tuotteidensa ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta

Maahantuoja ja markkinoija:  
Colomova Oy  
Minkkikatu 1-3  
04430 Järvenpää  
Puh: 010 321 0540  
[info@colomova.fi](mailto:info@colomova.fi)  
[www.colomova.fi](http://www.colomova.fi)

Valmistaja:  
Rust-Oleum Europe  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32(0) 13 460 200  
F: +32(0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)