

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



COMBIPRIMER® ANTI-RUST PRIMER AEROSOLI

Korkealaatuinen ruosteen- estopohjamaali

- Uudelleenpinnoitettavissa 1 tunnin sisällä tai 48 tunnin kuluttua
- Uusille/hieman ruostuneille pinnoille
- Harmaa vaaleille pintamaaleille
- Punainen tummille pintamaaleille

KNOW-HOW TO PROTECT

WWW.RUST-OLEUM.EU

COMBIPRIMER® ANTI-RUST PRIMER AEROSOLI

KUVAUS

RUST-OLEUM® CombiPrimer Anti-Rust Primer aerosolit 3369 ja 3380 ovat nopeasti kuivuvia ruosteenestopohjamaaleja, jotka perustuvat vähäöllyiseen soija-alkydiin. Tuotteet sisältävät ruoste-inhibiitti pigmenttejä ja ovat lyijy- sekä kromivapaita.

KÄYTTÖSUOSITUS

RUST-OLEUM CombiPrimer Aerosolia 3369 ja 3380 tulee käyttää uusille puhtaille tai hiukan ruostuneille teräspinnoille parantamaan korroosiosuojausta. RUST-OLEUM CombiPrimer Aerosolit 3369 ja 3380 on tarkoitettu käytettäväksi pienille alueille tai paikkaukseen. RUST-OLEUM CombiPrimer Aerosoleja 3369 ja 3380 tulee käyttää kevyissä teollisuusympäristöissä, normaalissa kosteudessa ja sisätiloissa. CombiPrimer Aerosolit 3369 ja 3380 ovat pinnoitettavissa RUSTOLEUM CombiColor 7300 aerosoleilla / pintamaaleilla.

TEKNISET TIEDOT

Kiiltotasoa:	Matta
Ponneaine:	Dimetyylieetteri
Lämmönkestävyys:	100°C (kuiva lämpö)

KUIVUMISAJAT 20 °C LÄMPÖTILASSA / RH 50 %

Kosketuskuiva:	15 minuuttia
Käsittelykuiva:	30 minuuttia
Uudelleenpinnoitus:	1 tunnin sisällä tai 48 tunnin jälkeen
Täysin kovettunut:	7 vrk

SUOSITELTAVA MÄRÄN KALVON PAKSUUS

80 µm

SUOSITELTAVA KUIVAN KALVON PAKSUUS

25 µm

TEOREETTINEN MENEKKI

2 m² yhdellä suihkepölyllä (400 ml) kuivan kalvon paksuuden ollessa 25 µm.

KÄYTÄNNÖN MENEKKI

Käytännön menekki riippuu monista tekijöistä, kuten levitystavasta, pinnan huokoisuudesta ja karkeudesta sekä ainehukasta käytön aikana.

PINNAN ESIVALMISTELU

Poista lika, rasva, öljy ja muut pinnan epäpuhtaudet alkalisella puhdistus/rasvanpoistoaineella kuten Rust-Oleum ND14 aineella. Poista irtonainen ruoste ja irtonainen pinnoite. Karhenna pintaa hiukan hiomalla. Pinnan on oltava puhdas ja kuiva levityksen aikana.

KÄYTTÖOHJEET

Poista suojakorkki. Ravista voimakkaasti ainakin minuutin ajan sen jälkeen, kun sekoituskuula alkaa kilistä. Ravista purkkia usein myös käytön aikana.

Pidä purkkia noin 25 cm päässä pinnasta. Liikuta purkkia edestakaisin pinnan suuntaisesti. Varmista, että purkki liikkuu tasaisesti koko ajan valumien välttämiseksi. Levitä yksi ohut kerros ja vältä paksujen kerrosten levittämistä. Käännä purkki käytön jälkeen ylösalaisin ja tyhjennä venttiili painamalla nappia 2 – 3 sekunnin ajan.

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Optimaalinen tulos saadaan, kun ilman suhteellinen kosteus on alle 85 % ja purkin sekä maalattavan pinnan lämpötila on yli +0 °C

HUOMAUTUKSET

Lyijy- ja kromivapaana, tässä tuotteessa ei ole myrkyllisten höyryjen vaaraa, varsinkin jos tällä tuotteella käsiteltäviä pintoja hitsataan myöhemmin.

TURVATIEDOT

VOC-taso: 635 g/l

Turvallisuushuomautukset:

Tutustu käyttöturvatielotteeseen ja astiaan merkittyihin turvalausekkeisiin.

KÄYTTÖAIKA

5 vuotta valmistuspäivästä avaamattomassa astiassa säilytettynä kuivassa ja hyvin tuuletetussa tilassa, pois suorasta auringonvalosta ja lämpötilan ollessa +5° ja +35 °C asteen välillä.

Julkaisupäivä: 12/10/2018

Saatavissa olevat värit & pakkauskoot: Katso saatavissa olevien värien ja pakkauskokojen yleiskuvaus sivuston www.rust-oleum.eu asianmukaiselta tuotesivulta.

Vastuunvapaus: Tässä annettu informaatio on annettu parhaan saatavissa olevan tietomme mukaisesti ja sillä tarkkuudella, kuin se on mahdollista mutta ilman takuuta. Käyttäjän katsotaan saaneen tarpeelliset tiedot riippumatta siitä sopivatko tuotteemme hänen erityistarpeisiinsa. Rust-Oleum Europe ei ole missään tapauksessa vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuvista seurauksista. Tuotteet on varastoitava, käsiteltävä ja käytettävä Rust-Oleum European suositusten tuoreimman tuoteselostuksen mukaisesti. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että hänellä on oikea tuoteselostus. Viimeisimmät tuoteselostukset on ladattavissa vapaasti sivustolta www.rust-oleum.eu tai asiakkaan pyytäessä asiakaspalvelustamme. Rust-Oleum Europe varaa oikeuden muuttaa tuotteidensa ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.

Maahantuoja ja
markkinoija:
Colornova Oy
Minkkikatu 1-3
04430 Järvenpää
Puh: 010 3210540
info@colornova.fi
www.colornova.fi

Valmistaja:
Rust-Oleum Europe
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32(0) 13 460 200
F: +32(0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu