

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## EPOXYSHIELD® BETONIN KORJAUSLAASTI

# Tasoitukseen, murtumien ja reikien korjaukseen



- Liikennöinti sallittu 24 tunnin kuluttua
- Uudelleen pinnoitettavissa 48 tunnin kuluttua
- 10 kg (1-komponentti) – 0.4 m<sup>2</sup>
- Hiottavissa tasaiseksi pinnaksi

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# EPOXYSHIELD® BETONIN KORJAUSLAASTI

## KUVAUS

Jauhemainen korjaustuote sementti- ja hartsipinnoille sisä- ja ulkokäyttöön. Tasoitukseen ja murtumien, kolojen ja muiden vaurioiden korjaukseen betonissa, rappauksissa ja maalaamattomissa tiilipinnoissa.

## KÄYTTÖSUOSITUS

Tasoitukseen ja murtumien, kolojen ja muiden vaurioiden korjaukseen betonissa, rappauksissa ja maalaamattomissa tiilipinnoissa.

## TEKNISET TIEDOT

Tiheys: 1,6  
Sekoitusuhde: Jauhe= Vesi= 5kg : 1L

## KUIVUMISAJAT 20 °C LÄMPÖTILASSA / RH 50 %

Uudelleenpinnoitus: 2 vrk  
Täysin kovettunut: 1 kk

## SUOSITELTAVA MÄRÄN PINNAN PAKSUUS

2 cm (tiiviys: 25 kg/m<sup>2</sup>)

## SUOSITELTAVA KUIVAN PINNAN PAKSUUS

2 cm (tiiviys: 25 kg/m<sup>2</sup>)

Maksimi 0,4 m<sup>2</sup> per 10 kg (pinnan paksuus 2 cm).

## PINNAN ESIVALMISTELU

Paljaat pinnat: puhdista teräsharjalla tai hiekkapuhaltamalla. Alustan on oltava kiinteä ja vapaa pölystä, öljystä ja rasvasta. Huokoiset pinnat on ensin kostutettava vedellä. Metalliosat on esikäsiteltävä ruosteenestopohjamaalilla (Combiprimer 3369/3380 tai Hard Hat 2169/2182).

## KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttölämpötila vähintään +5°C.

## KÄYTTÖ & OHENNUS: LASTA/MUURAUSLASTA

Sekoitus & Ohennus: Sekoitussuhde: Noin 5 osaa jauhetta 1 osaan vettä (2 litraa vettä koko 10 kg astiaan). Täytä astia vedellä. Lisää kuivaa sementtiä veteen samalla sekoittaen. Sekoita vesi ja jauhe hyvin pehmeäksi ja kokkareettomaksi. Lisää hiukan vettä tarpeen mukaan jos sementti on liian kuiva.

Käyttö: Levitä tuote pakkauksen mukana tulevalla lastalla enintään 2 cm paksuudelta. Kastele lastaa, ettei pintaan jää merkkejä epätasaisuuksia. Pinta voidaan hioa 48 tunnin kuluttua karkealla hiekkapaperilla (P120) tasaisemman pinnan aikaansaamiseksi.

## VÄLINEIDEN / ROISKEIDEN PUHDISTUS

Vesi

## HUOMAUTUKSET

Laasti voidaan pinnoittaa EpoxyShield® pinnoitteilla tai muilla ei-alkydisilla maaleilla kuten Epoksit, Akryylit jne.

Jos pinnoitteen on oltava paksumpaa kuin 2 cm, laastiin voidaan lisätä uunikuivattua kvartsihiekkää. Sekoitussuhde: 1 tilavuusosa laastia ja 0,3 – 0,5 tilavuusosaa uunikuivattua kvartsihiekkää (0 - 4 mm:n raekoko).

## TURVATIEDOT

VOC taso: 0 g/l  
Leimahduspiste: Ei tulenarka

Turvallisuushuomautukset:

Tutustu käyttöturvatiedotteeseen ja astiaan merkittyihin turvalausekkeisiin.

## KÄYTTÖAIKA

1 vuosi valmistuspäivästä avaamattomassa astiassa säilytettynä kuivassa ja hyvin tuuletetussa tilassa, pois suorasta auringonvalosta ja lämpötilan ollessa +5° ja +35 °C asteen välillä.

Julkaisupäivä: 12/04/2018

**Saatavissa olevat värit & pakkauskoot:** Katso saatavissa olevien värien ja pakkauskojien yleiskuvasivuston [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) asianmukaiselta tuotesivulta.

**Vastuunvapaus:** Tässä annettu informaatio on annettu parhaan saatavissa olevan tietomme mukaisesti ja sillä tarkkuudella, kuin se on mahdollista mutta ilman takuuta. Käyttäjän katsotaan saaneen tarpeelliset tiedot riippumatta siitä sopivatko tuotteemme hänen erityistarpeisiinsa. Rust-Oleum Europe ei ole missään tapauksessa vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuvista seurauksista. Tuotteet on varastoitava, käsiteltävä ja käytettävä Rust-Oleum Europen suositusten tuoreimman tuoteselostuksen mukaisesti. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että hänellä on oikea tuoteselostus. Viimeisimmät tuoteselostukset on ladattavissa vapaasti sivustolta [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) tai asiakkaan pyytäessä asiakaspalvelustamme. Rust-Oleum Europe varaa oikeuden muuttaa tuotteidensa ominaisuuksia ilman ennakoilmoitusta.

Maahantuoja ja markkinoija:  
Colornova Oy  
Minkkikatu 1-3  
04430 Järvenpää  
Puh: 010 321 0540  
info@colornova.fi  
[www.colornova.fi](http://www.colornova.fi)

Valmistaja:  
Rust-Oleum Europe  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32(0)13460200  
F: +32(0)13460201  
info@rust-oleum.eu