

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



SUPERGRIP® 1K ANTI-SLIP FLOOR COATING



Helppokäyttöinen 1K liukuestelattiapinnoite

- Jalankulkuliikenteelle, sisä- ja ulkotiloihin
- Liukuestelisäaine on esisekoitettu pinnoitteeseen
- Vanhoille (> 2 vuotta) betonipinnoille, metalliin ja puuhun
- Kosketuskuiva 6 tunnin kuluttua

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

SUPERGRIP® 1K ANTI-SLIP FLOOR COATING 7100NS

KUVAUS

Helppokäyttöinen, 1K alkydipohjainen liukuestelattipinnoite, joka on suunniteltu erityisesti käytettäväksi vanhalle (>2 vuotta) kuivalle betonille sisä- ja ulkokäyttöön. Pinnoite kestää hyvin kulumista ja neutraaleja liuotainaineita (ei alkalisia puhdistusaineita) ja kestää lyhytaikaisesti voiteluöljyjä, polttoaineita, bensiiniä, jne.

KÄYTTÖSUOSITUS

7100 Lattiapinnoitetta voidaan käyttää betonilattioille, jotka ovat yli 2 vuotta vanhoja ja ovat täysin puhtaita ja kuivia. Sitä ei ole suositeltavaa käyttää pehmeälle/tiiville betonille tai betonille, joka sisältää kosteudenestoainetta (lisäaine betonissa) joka estää hyvän tartunnan. 7100 Lattiapinnoitetta voidaan käyttää myös vanhojen hyvin kiinnittyneiden pinnoitteiden päälle. 7100 voidaan käyttää metallilattioille, jotka on esikäsitelty oikein ja pohjamaalattu sopivalla Rust-Oleum metallipohjamaalilla.

TEKNISEET TIEDOT

Tiheys: 1,0 -1,1
Kiiltoaste: Kiiltävä
Kiintoainepitoisuus (vol.): 36 – 40 %

KUIVUMISAJAT 20 °C LÄMPÖTILASSA / RH 50 %

Kosketuskuiva: 6 tuntia
Uudelleenpinnoitus: 24 tuntia
Täysin kovettunut: 1 viikko

SUOSITELTAVA MÄRÄN KALVON PAKSUUS

130 µm

SUOSITELTAVA KUIVAN KALVON PAKSUUS

50 µm

TEOREETTINEN MENEKKI

8,0 m²/l kuivan maalikalvon ollessa 50 µm

KÄYTÄNNÖN MENEKKI

Käytännön menekki riippuu monista tekijöistä, kuten pinnan huokoisuudesta ja karkeudesta sekä ainehukasta käytön aikana.

PINNAN ESIVALMISTELU

Poista lika, rasva, öljy, irtoruoste ja muut pinnan epäpuhtaudet Rust-Oleum 2901 EpoxyShield lattian puhdistus/rasvanpoistoaineella tai korkeapaineisella (höyry) puhdistuksella sopivien liuottimien kanssa. Karhenna pinnalla oleva vanha pinnoite hiomalla hiekkapaperilla hyvän tartunnan varmistamiseksi. Tarkista sopivuus vanhojen pinnoitteiden kanssa koesivellyllä huomaamattomaan kohtaan. Käytön aikana pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Huokoiselle betonille ensimmäinen kerros tulee ohentaa n. 10 % tilavuudesta 7301 ohentimella. Poista kovetinaineet pölyttömällä puhalluksella.

KÄYTTÖOHJEET

Tasalaatuisuuden varmistamiseksi pinnoitemateriaali tulee sekoittaa tikulla läpikotaisin pohjaa myöden ennen käyttöä.

KÄYTTÖLOSUHTEET

Käytä kuivassa ja hyvin tuuletetussa tilassa.

KÄYTTÖ & OHENNUS: SIVELLIN

Ohenna ensimmäinen kerros hiukan, tarvittaessa 10 % (vol.) 7301:llä.

KÄYTTÖ & OHENNUS: TELA

Ohenna ensimmäinen kerros hiukan, tarvittaessa 10 % (vol.) 7301:llä. Telalla levitettäessä voi olla tarpeellista levittää 2 kerrosta suositellun kalvopakkuuden saavuttamiseksi.

VÄLINEIDEN / ROISKEIDEN PUHDISTUS

Välittömästi käytön jälkeen käyttämällä Rust-Oleum 7301 ohenninta.

HUOMAUTUKSET

Älä milloinkaan levitä 7100 Lattiapinnoitetta alkalisille alustoille.

TURVATIEDOT

VOC taso: 456 g/l
VOC lisäaineen kanssa: 485 g/l
VOC luokka: A/i
VOC raja: 500 g/l

Turvallisuushuomautukset:

Tutustu käyttöturvatielotteeseen ja astiaan merkittyihin turvalausekkeisiin.

KÄYTTÖAIKA

5 vuotta valmistuspäivästä avaamattomassa astiassa säilytettynä kuivassa ja hyvin tuuletetussa tilassa, pois suorasta auringonvalosta ja lämpötilan ollessa +5° ja +35 °C asteen välillä.

Julkaisupäivä: 23/04/2018

Saatavissa olevat värit & pakkauskoot: Katso saatavissa olevien värien ja pakkauskojien yleiskuvasu sivuston www.rust-oleum.eu asianmukaiselta tuotesivulta.

Vastuunvapaus: Tässä annettu informaatio on annettu parhaan saatavissa olevan tietomme mukaisesti ja sillä tarkkuudella, kuin se on mahdollista mutta ilman takuuta. Käyttäjän katsotaan saaneen tarpeelliset tiedot riippumatta siitä sopivatko tuotteemme hänen erityistarpeisiinsa. Rust-Oleum Europe ei ole missään tapauksessa vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuvista seurauksista. Tuotteet on varastoitava, käsiteltävä ja käytettävä Rust-Oleum Europen suositusten tuoreimman tuoteselostuksen mukaisesti. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että hänellä on oikea tuoteselostus. Viimeisimmät tuoteselostukset on ladattavissa vapaasti sivustolta www.rust-oleum.eu tai asiakkaan pyytäessä asiakaspalvelustamme. Rust-Oleum Europe varaa oikeuden muuttaa tuotteidensa ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.

Maahantuoja ja markkinoija:
Colomova Oy
Minkkikatu 1-3
04430 Järvenpää
Puh: 010 321 0540
info@colomova.fi
www.colomova.fi

Valmistaja:
Rust-Oleum Europe
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32(0) 13 460 200
F: +32(0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu