



TÄYDELLINEN  
REMONTointi

# Kylpyhuone



## KÄYTTÖKOhteET

**Kylpyhuoneiden ja kosteiden tilojen kalusteet ja muut pinnat**  
Käsittelemättömälle, lakatulle tai maalatulle puulle, melamiinille ja laminaatille, PVC:lle, ruostumattomalle teräkselle ja muille metallipinnoille.

**Kylpyhuoneiden seinäkaakelit, myös suihkuseinien kaakelipinnoille**  
Kaakeliseinille, reunakaakelille, lasitielle, jne.

## TÄYDELLINEN JA KESTÄVÄ LOPPUTULOS

Täydellinen Remontointi-maali on erityisesti suunniteltu uudistettaville pinnoille ja materiaaleille, jotka ovat rasitukselle ja kovalle kulutukselle alttiita. Tuotteen yhdisteet ja erityiset polymeerit sekä lisäaine yhdessä muodostavat suorituskykyisen koostumuksen, jolla saadaan aikaan erittäin korkealuokkainen lopputulos kestämaan päivittäistä käyttöä kodin pinnoilla kylpyhuoneissa.

## TÄYDELLINEN REMONTointi KYLpyHUONEESEEN



0.075L – 0.75L – 2L

- Suoraan kaakelille ja kalusteille kosteissa tiloissa
- Erittäin kestävä kylpyhuoneen pinnoille

Aquaresist-teknologia luo pintaan vedenkestävän suojan, joka kestää päivittäistä käyttöä ja ehkäisee veden kulkeutumista pinnan alle. Maali on kuitenkin mikrohuokoinen ja jättää kaakelisaumat hengittäviksi.

## VÄRISÄVYT

**Kiiltoaste:**  
**SEMI GLOSS 50**

WHITE

RYE

POWDER  
PINK

FEATHER

DOLPHIN  
GREY

ANTHRACITE  
GREY

6 h

Uusintakerros

Vesi

Työvälineiden puhdistus

48 h

Vedenkestävä

## TYÖVÄLINEET:



Sekoitustikku



Keinokuitusivellin



Tela, jonka nukkapituus on 4-5mm

## ESIKÄSITTELY

**Pinnan ESIKÄSITTELY on VÄLTÄMÄTÖNTÄ.**

Pinnan PESU soodapohjaisella maalarinpesulla on ratkaisevan tärkeää, kaakelisaumat vaativat erityistä huolellisuutta. Poista silikonisaumat ennen maalausta. Tiivistä uudelleen maalin kuivuttua. Älä aseta teippiä vastamaalattuun pintaan.

- Ei maalatut pinnat (kaakelit, lasi, laminaatti): pese maalarinpesulla, huuhtelee huolellisesti vedellä ja anna kuivua min 24h.
- Käsittelemätön/huokoinen pinta (puu, mdf): hio kevyesti ja poista pöly.
- Aiemmin maalatut ja lakatut pinnat: pese maalinpesuaineella, huuhtelee huolellisesti vedellä ja anna kuivua min 24h. Hio lopuksi kevyesti 240 karhealla hiekkapaperilla ja poista pöly.

## KÄYTTÖ

Käytä maalia +12 ja +25°C asteen välillä, vältä vetoa.

1. Tyhjennä lisäainepakkauksen (löytyy pakkauksen kannen alta) sisältö maalin sekaan. Sekoita huolellisesti tikulla pohjaa myöten 5 minuuttia, kunnes lisäaine on sekoittunut maalin sekaan ja maali on tasaisen värinen.

2. Työskentele pieni alue kerrallaan. Aloita työskentely ylhäältä alaspäin levittäen maalia ristikkäisin vedoin ja viimeistele työstämäsi alue aina lopuksi tasaisella vedolla ylhäältä alas. Levitä toinen kerros pinnan kuivuttua 8 tuntia. Levitä toinen kerros samalla tavalla kuin ensimmäinen.

Vaakasuorat pinnat, kuten työtasot ja kalusteet, on viimeisteltävä työtasoille tarkoitetulla V33:n Suojalakalla.

Kun lisäaine on lisätty maalin sekaan, maali on käytettävä 10 vuorokauden kuluessa varmistaaksesi täydellisen kiinnittymisen ja pinnan kestävyuden.

**V33 VINKKEJÄ**

- Maalin lopullinen kiinnittyminen ja pinnan kovuus saavutetaan 20 vuorokauden kuluessa levityksestä.
- Käsittele pintaa varoen 20 ensimmäisen vuorokauden aikana välttämällä mekaanista rasitusta, hankausta, likaantumista ja kemikaalipesua. Kiiltoaste voi vaihdella +/- 10 yksikköä.