

**RUST-OLEUM®**  
— INDUSTRIAL —



## FK111 PUHDISTUS/RASVANPOISTOAINE



# Geelimäinen puhdistusaine seinille ja katoille

- Suurviskositeettinen muoto on ihanteellinen seinien puhdistukseen, ei valu pois seinältä tai katolta
- Poistaa rasvan, öljyn, proteiinit, lian ja monet muut epäpuhtaudet ja saasteet
- Käyttövalmis, voidaan laimentaa kevyen lian poistamiseksi
- Neutraloi happoja ja happosuoloja
- Ei tulenarka, virtuaalisesti hajuton

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# FK111 PUHDISTUS/RASVANPOISTOAINE

## KUVAUS

Tiiviste, alkalinen (emäksinen) ei-tulenarka, virtuaalisesti hajuton, geelimäinen ja puhdistava liuos pystysuorien alustojen, kuten seinien ja kattojen puhdistamiseen ja rasvanpoistoon.

## KÄYTTÖSUOSITUS

Käytetään öljyn, rasvan, proteiinien ja monien muiden pintalikojen poistamiseen. Se neutralisoi happoja ja happosuoloja. FK 111 Puhdistusliuosta levitetään jäykällä nylonharjalla tai luudalla. Tuote soveltuu mineraali- ja metallialustoille.

## TEKNISET TIEDOT

Tiheys: 1,04

KUIVUMISAJAT 20 °C LÄMPÖTILASSA / RH 50 %

## TEOREETTINEN MENEKKI

6 - 8 m<sup>2</sup>/l

## KÄYTÄNNÖN MENEKKI

Käytännön menekki riippuu monista tekijöistä, kuten lian tyypistä ja määrästä, alustan muodosta sekä ainehukasta käytön aikana.

## KÄYTTÖOHJEET

Tasalaatuisuuden varmistamiseksi ravista hyvin ennen käyttöä. Kaavi tai pyyhi pois rasva, öljy, lika, muta ja kaikki muut pintaliat niin hyvin kuin mahdollista. Hankaa FK111 pintaan käyttämällä jäykkää (nylon) harjaa. Anna vaikuttaa 5 – 10 minuuttia ja puhdista hyvin huuhtelemalla runsaalla puhtaalla vedellä. FK111 käytetään tavallisesti sellaisenaan. Sitä voidaan kuitenkin ohentaa puhtaalla vedellä suhteessa 1 : 2, kun puhdistettava alusta on vain hiukan likaantunut. Voidaan käyttää myös lisäaineena (korkeapaine) höyrypuhdistuksessa pitoisuudella 5 %:stä aina 25 %:iin vaikeasti likaantuneille pinnoille, jonka jälkeen huuhdellaan (höyry) puhdistuksella tai huuhdellaan puhtaalla vedellä. Älä annan aineen kuivua pintaan ennen huuhtelua! Poista huuhtelun jälkeen kaikki jäljelle jäänyt vesi ja anna pinnan täysin kuivua, koska pintaan tai rakoihin jäänyt kosteus voi aiheuttaa vikoja pinnoitteessa. Suuret pinnat tai huonot kuivausolosuhteet voivat vaatia pitkän kuivausajan ennen pinnan pinnoittamista uudelleen.

## KÄYTTÖLOSUHTEET

Ilman, alustan ja materiaalin lämpötilan tulee olla +5 ja +35 °C välillä.

## TURVATIEDOT

pH: 11  
VOC taso: 0 g/l  
Leimahduspiste: Ei tulenarka

Turvallisuushuomautukset:

Tutustu käyttöturvatiiedoiteeseen ja astiaan merkittyihin turvalausekkeisiin.

## KÄYTTÖAIKA

5 vuotta valmistuspäivästä avaamattomassa astiassa säilytettynä kuivassa ja hyvin tuuletetussa tilassa, pois suorasta auringonvalosta ja lämpötilan ollessa +5° ja +35 °C asteen välillä.

Julkaisupäivä: 16/03/2018

**Saatavissa olevat värit & pakkauskoot:** Katso saatavissa olevien värien ja pakkauskokojen yleiskuvaus sivuston [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) asianmukaiselta tuotesivulta.

**Vastuunvapaus:** Tässä annettu informaatio on annettu parhaan saatavissa olevan tietomme mukaisesti ja sillä tarkkuudella, kuin se on mahdollista mutta ilman takuuta. Käyttäjän katsotaan saaneen tarpeelliset tiedot riippumatta siitä sopivatko tuotteemme hänen erityistarpeisiinsa. Rust-Oleum Europe ei ole missään tapauksessa vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuvista seurauksista. Tuotteet on varastoitava, käsiteltävä ja käytettävä Rust-Oleum Europen suositusten tuoreimman tuoteselostuksen mukaisesti. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että hänellä on oikea tuoteselostus. Viimeisimmät tuoteselostukset on ladattavissa vapaasti sivustolta [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) tai asiakkaan pyytäessä asiakaspalvelustamme. Rust-Oleum Europe varaa oikeuden muuttaa tuotteidensa ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.

Maahantuoja ja markkinoija:  
Colornova Oy  
Minkkikatu 1-3  
04430 Järvenpää  
Puh: 010 321 0540  
info@colornova.fi  
www.colornova.fi

Valmistaja:  
Rust-Oleum Europe  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu