

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



HARD HAT® ADHESION PRIMER

Tartuntapohjamaali vaikeille alustoille

- Valmis uudelleen pinnoitettavaksi jo 30 minuutissa
- Ainutlaatuinen riittoisuus: 5.5 m² per aerosoli
- Päällemaalattavissa HARD HAT® pinnoitteilla
- Laajakulmainen suutin leveää ja tasaista peittoa varten

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

HARD HAT® TARTUNTAPOHJAMAALI 2102

KUVAUS

RUST-OLEUM® Hard Hat Aerosoli 2102 Tartuntapohjamaali on tartuntapinnoite vaikeille pinnoille, joka perustuu liuotinta sisältävään akryyliin.

KÄYTTÖSUOSITUS

RUST-OLEUM 2102 Tartuntapohjamaalia tulee käyttää galvanoidulle teräkselle, ruostumattomalle teräkselle, sinkkitylle, alumiinille, kuparille, posliinille, PVC:lle, lasille ja keramiikalle ja muille tasaisille tiiviille alustoille, jotka pinnoitetaan RUST-OLEUM Hard Hat 2100 Pinnoitteilla. RUST-OLEUM 2102 Tartuntapohjamaali on tarkoitettu pieniin huoltotöihin kevyessä teollisuusympäristössä, normaalikosteudessa ja sisätiloissa.

TEKNISET TIEDOT

Ponneaine: Dimetyylieetteri
Lämmönkestävyys: +100°C (kuiva lämpö)

KUIVUMISAJAT 20 °C LÄMPÖTILASSA / RH 50 %

Kosketuskuiva: Jää tahmeaksi
Käsittelykuiva: Jää tahmeaksi
Uudelleenpinnoitus: 30 minuutin kuluttua, mutta 24 tunnin kuluessa.

TEOREETTINEN MENEKKI

5.5 m² per spraypurkki

KÄYTÄNNÖN MENEKKI

Käytännön menekki riippuu monista tekijöistä, kuten pinnan huokoisuudesta ja karkeudesta sekä ainehukasta käytön aikana.

PINNAN ESIVALMISTELU

Poista lika, rasva, öljy ja muut pinnan epäpuhtaudet sopivalla tavalla. Poista aikaisempi pinnoite kokonaan esimerkiksi RUST-OLEUM Maalinpoistoaineella 2925. Pinnan on oltava puhdas ja kuiva levityksen aikana.

KÄYTTÖLOSUHTEET

Hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi suhteellisen kosteuden pitää olla alle 85 % ja astian sekä alustan lämpötilan yli +0 °C.

KÄYTTÖOHJEET

Ravista purkkia voimakkaasti, kunnes sekoituskuula alkaa kilistä, jatka ravistamista vielä minuutin ajan. Ravista purkkia usein myös käytön aikana. Pidä purkkia noin 25 cm päässä pinnasta ja suihkuta jatkuvin edestakaisin liikkein pinnan suuntaisesti. Kun painat suutinta, varmista, että astia on liikkeessä valumien ja läikkien välttämiseksi. Levitä täysi märkä pinta yhtenäisen ja tasaisen pinnan saavuttamiseksi, vältä suihkuttamista liian etäältä välttääksesi aineen kuivumista ennen pintaan osumista. Käytön jälkeen, käännä astia ylösalaisin ja tyhjennä venttiili painamalla suutinta 2 – 3 sekunnin ajan.

HUOMAUTUKSET

Suorita uudelleenpinnoitus niin pian kuin mahdollista 30 minuutin jälkeen välttääksesi pölyn/lian tarttumisen pinnoitteeseen.

TURVATIEDOT

VOC taso: 730 g/l
Turvallisuushuomautukset:

Tutustu käyttöturvatielotteeseen ja astiaan merkittyihin turvalausekkeisiin.

KÄYTTÖAIKA

5 vuotta valmistuspäivästä avaamattomassa astiassa säilytettynä kuivassa ja hyvin tuuletetussa tilassa, pois suorasta auringonvalosta ja lämpötilan ollessa +5° ja +35 °C asteen välillä.

Julkaisupäivä 14/09/2018

Saatavissa olevat värit & pakkaukset: Katso saatavissa olevien värien ja pakkaukokojen yleiskuvasu sivuston www.rust-oleum.eu asianmukaiselta tuotesivulta.

Vastuunvapaus: Tässä annettu informaatio on annettu parhaan saatavissa olevan tietomme mukaisesti ja sillä tarkkuudella, kuin se on mahdollista mutta ilman takuuta. Käyttäjän katsotaan saaneen tarpeelliset tiedot riippumatta siitä sopivatko tuotteemme hänen erityistarpeisiinsa. Rust-Oleum Europe ei ole missään tapauksessa vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuvista seurauksista. Tuotteet on varastoitava, käsiteltävä ja käytettävä Rust-Oleum Europe:n suositusten tuoreimman tuoteselostuksen mukaisesti. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että hänellä on oikea tuoteselostus. Viimeisimmät tuoteselostukset on ladattavissa vapaasti sivustolta www.rust-oleum.eu tai asiakkaan pyytäessä asiakaspalvelustamme. Rust-Oleum Europe varaa oikeuden muuttaa tuotteidensa ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.

Maahantuoja ja markkinoija:
Colomova Oy
Minkkikatu 1-3
04430 Järvenpää
Puh: 010 321 0540
info@colomova.fi
www.colomova.fi

Valmistaja:
Rust-Oleum Europe
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32(0) 13 460 200
F: +32(0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu