

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



HARD HAT® TOPCOAT METALLIC

Metallinen viimeistely ja kestävä suojaus

- Kiiltävä tai hohtava metallinen ulkonäkö
- Monien eri kohteiden metallisen ulkonäön palauttamiseen
- Käytetään paljaalle, galvanoidulle, sinkitylle metallille tai ruosteenestopohjamaaleille

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

HARD HAT® TOPCOAT METALLIC 2111 ja 2115

KUVAUS

Hard Hat® Metallic Topcoat 2111 ja 2115 perustuvat nopeasti kuivuvaan vähähölyiseen soija-alkydiin. Tuotteiden pigmentit ovat lyijy- ja kromivapaita.

KÄYTTÖSUOSITUS

RUST-OLEUM Metallic pinnoitteet 2111 ja 2115 tulee levittää RUST-OLEUM Hard Hat 2169 ja 2182 Pohjamaalien tai oikein esivalmistellun maalatun alustan päälle. Tuotteet voidaan pinnoittaa myös RUSTOLEUM Hard Hat 2500 Clear-pinnoitteella. RUST-OLEUM Metallic 2111 ja 2115 on tarkoitettu pieniin kunnossapitotöihin tai paikkaukseen ja niitä tulee käyttää kevyessä teollisuusympäristössä, normaalkosteudessa ja sisätiloissa.

TEKNISET TIEDOT

Kiiltoaste:	Metallinen
Ponneaine:	Dimetyylieetteri
Lämmönkestävyys:	+100°C (kuiva lämpö)

KUIVUMISAJAT 20 °C LÄMPÖTILASSA / RH 50 %

Kosketuskuiva:	15 min
Käsittelykuiva:	30 min
Uudelleenpinnoitus:	1 tunnin sisällä tai 48 tunnin kuluttua
Täysin kuivunut:	3 vrk

SUOSITELTAVA MÄRÄN KALVON PAKSUUS

100 µm

SUOSITELTAVA KUIVAN KALVON PAKSUUS

25 µm

TEOREETTINEN MENEKKI

2.5 m² per spraypurkki kuivan kalvon ollessa 25 µm.

KÄYTÄNNÖN MENEKKI

Käytännön menekki riippuu monista tekijöistä, kuten pinnan huokoisuudesta ja karkeudesta sekä ainehukasta käytön aikana.

PINNAN ESIVALMISTELU

Poista lika, rasva, öljy, irtoruoste ja muut pinnan epäpuhtaudet sopivalla tavalla. Pohjamaalaa suositeltavilla RUST-OLEUM pohjamaaleilla. Karhenna pintaa hieman hiomalla sitä hiekkapaperilla. Pinnan on oltava puhdas ja kuiva käytön aikana.

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi suhteellisen kosteuden pitää olla alle 85 % ja astian sekä alustan lämpötilan yli +0 °C

KÄYTTÖOHJEET

Ravista purkkia voimakkaasti, kunnes sekoituskuula alkaa kilistä, jatka ravistamista vielä minuutin ajan. Ravista purkkia usein myös käytön aikana. Pidä purkkia noin 25 cm päässä pinnasta ja suihkuta jatkuvin edestakaisin liikkein pinnan suuntaisesti. Kun painat suutinta, varmista, että astia on liikkeessä valumien ja läikkien välttämiseksi. Levitä useita ohuita kerroksia muutaman minuutin välein riittävän kalvopaksuuden aikaansaamiseksi. Käytön jälkeen, käännä astia ylösalaisin ja tyhjennä venttiili painamalla suutinta 2 – 3 sekunnin ajan.

HUOMAUTUKSET

Kirkkaat pinnoitteet vaativat vaaleansävyisen pohjamaalin. Hyvän suojauksen aikaansaamiseksi ruosteiset metallipinnat on maalattava ensin pohjamaalilla (Hard Hat 2169 tai 2182). Paljaat tai puhalletut metallipinnat on pohjustettava Hard Hat Galva Zinc 2185 kylmägalvanointi-sinkkipinnoitteella.

TURVATIEDOT

VOC taso: 842 g/l

Turvallisuushuomautukset:

Tutustu käyttöturvatiedotteeseen ja astiaan merkittyihin turvalausekkeisiin.

KÄYTTÖAIKA

5 vuotta valmistuspäivästä avaamattomassa astiassa säilytettynä kuivassa ja hyvin tuuletetussa tilassa, pois suorasta auringonvalosta ja lämpötilan ollessa +5° ja +35 °C asteen välillä

Julkaisupäivä: 28/05/2018

Saatavissa olevat värit & pakkauskoot: Katso saatavissa olevien värien ja pakkauskoosten yleiskuvaus sivuston www.rust-oleum.eu asianmukaiselta tuotesivulta.

Vastuunvapaus: Tässä annettu informaatio on annettu parhaan saatavissa olevan tietomme mukaisesti ja sillä tarkkuudella, kuin se on mahdollista mutta ilman takuuta. Käyttäjän katsotaan saaneen tarpeelliset tiedot riippumatta siitä sopivatko tuotteemme hänen erityistarpeisiinsa. Rust-Oleum Europe ei ole missään tapauksessa vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuvista seurauksista. Tuotteet on varastoitava, käsiteltävä ja käytettävä Rust-Oleum European suositusten tuoreimman tuoteselostuksen mukaisesti. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että hänellä on oikea tuo teselostus. Viimeisimmät tuoteselostukset on ladattavissa vapaasti sivustolta www.rust-oleum.eu tai asiakkaan pyytäessä asiakaspalvelustamme. Rust-Oleum Europe varaa oikeuden muuttaa tuotteidensa ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.

Maahantuoja ja markkinoija:
Colomova Oy
Minkkikatu 1-3
04430 Järvenpää
Puh: 010 321 0540
info@colomova.fi
www.colomova.fi

Valmistaja:
Rust-Oleum Europe
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32(0)13460200
F: +32(0)13460201
info@rust-oleum.eu