

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



HARD HAT® TOPCOAT STAINLESS STEEL

Ruostumaton teräspinnoite

- Suurempi kulutuksenkestävyys
- Paremmat korroosionesto-ominaisuudet
- Erinomainen UV kesto (ei haalistu)
- Kestää happoja, kemikaaleja ja alkaleja

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

HARD HAT® TOPCOAT STAINLESS STEEL 2116

KUVAUS

Hard Hat® Stainless steel 2116 spray pinnoite perustuu nopeasti kuivuvaan vähäöljyiseen soija-alkydiiniin. Tuotteen pigmentit ovat lyijy- ja kromivapaita.

KÄYTTÖSUOSITUS

RUST-OLEUM Stainless Steel pinnoite 2116 tulee levittää RUST-OLEUM Hard Hat 2169 ja 2182 Pohjamaalien tai oikein esivalmistellun maalatun alustan päälle. Se voidaan myös pinnoittaa RUSTOLEUM Hard Hat 2500 Clear-pinnoitteella. Tuote on tarkoitettu pieniin kunnossapitotöihin tai paikkaukseen ja sitä tulee käyttää kevyessä teollisuusympäristössä, normaalikosteudessa ja sisätiloissa.

TEKNISEET TIEDOT

Kiiltoaste:	Metallinen
Ponneaine:	Dimetyylieetteri
Lämmönkestävyys:	+100°C (kuiva lämpö)

KUIVUMISAJAT 20 °C LÄMPÖTILASSA / RH 50 %

Kosketuskuiva:	15 min
Käsittelykuiva:	30 min
Uudelleenpinnoitus:	1 tunnin sisällä tai 48 tunnin kuluttua
Täysin kuivunut:	3 vrk

SUOSITELTAVA MÄRÄN KALVON PAKSUUS

100 µm

SUOSITELTAVA KUIVAN KALVON PAKSUUS

25 µm

TEOREETTINEN MENEKKI

2.5 m² per spraypurkki kuivan kalvon paksuuden ollessa 25 µm.

KÄYTÄNNÖN MENEKKI

Käytännön menekki riippuu monista tekijöistä, kuten pinnan huokoisuudesta ja karkeudesta sekä ainehukasta käytön aikana.

PINNAN ESIVALMISTELU

Poista lika, rasva, öljy, irtoruoste ja muut pinnan epäpuhtaudet sopivalla tavalla. Pohjamaalaa tai paikkaa suositeltavilla RUST-OLEUM pohjamaaleilla. Karhenna pintaa hieman hiomalla sitä hiekkapaperilla. Pinnan on oltava puhdas ja kuiva käytön aikana.

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi suhteellisen kosteuden pitää olla alle 85 % ja astian sekä alustan lämpötilan yli +0 °C.

KÄYTTÖOHJEET

Ravista purkkia voimakkaasti, kunnes sekoituskuula alkaa kilistä, jatka ravistamista vielä minuutin ajan. Ravista purkkia usein myös käytön aikana. Pidä purkkia noin 25 cm päässä pinnasta ja suihkuta jatkuvien edestakaisin liikkein pinnan suuntaisesti. Kun painat suutinta, varmista, että astia on liikkeessä valumien ja läikkien välttämiseksi. Levitä useita ohuita kerroksia muutaman minuutin välein riittävän kalvopaksuuden aikaansaamiseksi. Käytön jälkeen, käännä astia ylösalaisin ja tyhjennä venttiili painamalla suutinta 2 – 3 sekunnin ajan.

HUOMAUTUKSET

Kirkkaita pinnoitteita vaativat vaaleansävyisen pohjamaalin. Hyvän suojauksen aikaansaamiseksi ruosteiset metallipinnat on maalattava ensin pohjamaalilla (Hard Hat 2169 tai 2182). Paljaat tai puhalletut metallipinnat on pohjustettava Hard Hat Galva Zinc 2185 kylmägalvanointi-sinkkipinnoitteella.

TURVATIEDOT

VOC taso: 842 g/l

Turvallisuushuomautukset:

Tutustu käyttöturvatiedotteeseen ja astiaan merkittyihin turvalausekkeisiin.

KÄYTTÖAIKA

5 vuotta valmistuspäivästä avaamattomassa astiassa säilytettynä kuivassa ja hyvin tuuletetussa tilassa, pois suorasta auringonvalosta ja lämpötilan ollessa +5° ja +35 °C asteen välillä

Julkaisupäivä: 28/05/2018

Saatavissa olevat värit & pakkauskoot: Katso saatavissa olevien värien ja pakkauskojien yleiskuvas sivuston www.rust-oleum.eu asianmukaiselta tuotesivulta.

Vastuunvapaus: Tässä annettu informaatio on annettu parhaan saatavissa olevan tietomme mukaisesti ja sillä tarkkuudella, kuin se on mahdollista mutta ilman takuuta. Käyttäjän katsotaan saaneen tarpeelliset tiedot riippumatta siitä sopivatko tuotteemme hänen erityistarpeisiinsa. Rust-Oleum Europe ei ole missään tapauksessa vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuvista seurauksista. Tuotteet on varastoitava, käsiteltävä ja käytettävä Rust-Oleum Europen suositusten tuoreimman tuoteselostuksen mukaisesti. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että hänellä on oikea tuoteselostus. Viimeisimmät tuoteselostukset on ladattavissa vapaasti sivustolta www.rust-oleum.eu tai asiakkaan pyytäessä asiakaspalvelustamme. Rust-Oleum Europe varaa oikeuden muuttaa tuotteidensa ominaisuuksia ilman ennakkoihoitusta.

Maahantuoja ja markkinoija:
Colormova Oy
Minkkikatu 1-3
04430 Järvenpää
Puh: 010 321 0540
info@colormova.fi
www.colormova.fi

Valmistaja:
Rust-Oleum Europe
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32(0) 13 460 200
F: +32(0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu