

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



HARD HAT® GALVA PLUS

Sinkin kiillon palautus

- Ulkonäkö vastaa vastasinkittyä pintaa
- Vastasinkityn pinnan kunnostukseen
- Kestää 310 tunnin suolasumutestauksen (DIN 50021 SS)
- Alhaisempi sinkkipitoisuus, enemmän alumiinia

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

HARD HAT® GALVA PLUS 2120

KUVAUS

Hard Hat® Aerosol Galva-Plus 2120 on nopeasti kuivuva sinkki/alumiini pinnoite, joka perustuu epoksiesterihartsiin. Tuote sisältää pigmenttinä puhdasta sinkkiä ja alumiinia, jolloin lopputulos vastaa vastasinkittyä pintaa.

KÄYTTÖSUOSITUS

RUST-OLEUM Galva-Plus 2120 tulee käyttää galvanoidujen teräspintojen kohennukseen, käytettäväksi pienille alueille tai paikkaukseen. RUST-OLEUM Galva-Plus Silver 2120 tulee käyttää yksittäispinnoitteena kevyessä teollisuusympäristössä ja olosuhteissa, jotka ovat korroosiolle alttiita.

TEKNISEET TIEDOT

Kiiltoaste: Matta, Metallinen
Ponneaine: Dimetyylieetteri
Lämmönkesto: +150°C (kuiva lämpö)

KUIVUMISAJAT 20 °C LÄMPÖTILASSA /RH 50 %

Kosketuskuiva: 15 min.
Käsittelykuiva: 60 min.
Uudelleenpinnoitus: 2 tunnin kuluessa tai 48 tunnin jälkeen
Täysin valmis: 7 vrk

SUOSITELTAVA MÄRÄN KALVON PAKSUUS

100 µm

SUOSITELTAVA KUIVAN KALVON PAKSUUS

25 µm

TEOREETTINEN MENEKKI

1.7 m² per spraypurkki kuivan kalvon ollessa 25 µm

KÄYTÄNNÖN MENEKKI

Käytännön menekki riippuu monista tekijöistä, kuten pinnan huokoisuudesta ja karkeudesta ja ainehukasta käytön aikana

PINNAN ESIVALMISTELU

Poista lika, öljy, irtomainen ruoste ja kaikki muu pinnalla oleva lika sopivalla tavalla. Pinnan on oltava puhdas ja kuiva levityksen aikana.

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Hyvän lopputuloksen saamiseksi suhteellisen kosteuden on oltava alle 85 % ja astian sekä pinnan lämpötilan yli +0 °C.

KÄYTTÖ

Ravista purkkia voimakkaasti, kunnes sekoituskuula alkaa kilistä, jatka ravistamista vielä minuutin ajan. Ravista purkkia usein myös käytön aikana. Pidä purkkia noin 25 cm päässä pinnasta ja suihkuta jatkuvin edestakaisin liikkeen pinnan suuntaisesti. Kun painat suutinta, varmista, että astia on liikkeessä valumien ja läikkien välttämiseksi. Levitä täysi märkä pinta yhtenäisen ja tasaisen pinnan saavuttamiseksi, vältä suihkuttamista liian etäältä välttääksesi aineen kuivumista ennen pintaan osumista. Käytön jälkeen, käännä astia ylösalaisin ja tyhjennä venttiili painamalla suutinta 2 – 3 sekunnin ajan.

TURVATIEDOT

VOC taso: 655 g/l
Turvallisuushuomautukset: Tutustu käyttöturvatiedotteeseen ja astiaan merkittyihin turvalausekkeisiin.

KÄYTTÖAIKA

3 vuotta valmistuspäivästä avaamattomissa astioissa säilytettynä kuivassa ja hyvin tuuletetussa tilassa, pois suorasta auringonvalosta ja lämpötilan ollessa 5° ja 35 °C asteen välillä.

Julkaisupäivä 19/03/2018

Saatavissa olevat värit & pakkauskoot: Katso saatavissa olevien värien ja pakkauskokojen yleiskuvaus sivuston www.rust-oleum.eu asianmukaiselta tuotesivulta.

Vastuunvapaus: Tässä annettu informaatio on annettu parhaan saatavissa olevan tietomme mukaisesti ja sillä tarkkuudella, kuin se on mahdollista mutta ilman takuuta. Käyttäjän katsotaan saaneen tarpeelliset tiedot riippumatta siitä sopivatko tuotteemme hänen erityistarpeisiinsa. Rust-Oleum Europe ei ole missään tapauksessa vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuvista seurauksista. Tuotteet on varastoitava, käsiteltävä ja käytettävä Rust-Oleum Europe suositusten tuoreimman tuoteselostuksen mukaisesti. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että hänellä on oikea tuoteselostus. Viimeisimmät tuoteselostukset on ladattavissa vapaasti sivustolta www.rust-oleum.eu tai asiakkaan pyytessä asiakaspalvelustamme. Rust-Oleum Europe varaa oikeuden muuttaa tuotteidensa ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.

Maahantuoja ja markkinoija:
Colomova Oy
Minkkikatu 1-3
04430 Järvenpää
Puh: 010 321 0540
info@colomova.fi
www.colomova.fi

Valmistaja:
Rust-Oleum Europe
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu