

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## HARD HAT® ANTI-RUST PRIMER

# Nopea ruosteenestosuoja

- Valmis maalattavaksi päälle jo 10 minuutissa, käsittelykuiva 30 minuutissa
- Uusille tai hieman ruostuneille pinnoille
- Imeytyy syvälle pinnan sisään estäen ruosteen muodostumista
- Harmaa vaaleille pinnoitteille ja punainen tummille pinnoitteille

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# HARD HAT® RUOSTEENESTOPOHJAMAALI 2169 ja 2182

## KUVAUS

RUST-OLEUM® Hard Hat ruosteestopohjamaalit 2169 / punainen ja 2182 / harmaa ovat nopeasti kuivuvia pohjamaaleja, jotka perustuvat vähäöljyiseen soijaalkydiiniin. Tuotteet sisältävät runsaasti ruosteinhäyttävistä pigmentteistä ja ne ovat lyijy- ja kromivapaita.

## KÄYTTÖSUOSITUS

RUST-OLEUM ruosteestopohjamaaleja 2169 (punainen) ja 2182 (harmaata) tulee käyttää uusille paljaille tai hiukan ruostuneille teräspinnoille ja pienille alueille tai paikkaukseen kevyissä teollisuusympäristöissä, normaalikosteudessa ja sisätiloissa. Ruosteestopohjamaalit ovat pinnoitettavissa RUST-OLEUM Hard Hat Pinnoitteilla, 2169 / punainen tummille sävyille ja 2182 / harmaa vaaleille sävyille.

## TEKNISEET TIEDOT

Kiiltoaste: Matta  
Ponneaine: Dimetyylieetteri  
Lämmönkestävyys: +100°C (kuiva lämpö), yli +65 °C:ssa voi tapahtua kellastumista

## KUIVUMISAJAT 20 °C LÄMPÖTILASSA / RH 50 %

Kosketuskuiva: 15 min  
Käsittelykuiva: 30 min  
Uudelleenpinnoitus t: 1 tunnin sisällä tai 48 tunnin kuluttua  
Täysin kuivunut: 7 vrk

## SUOSITELTAVA MÄRÄN KALVON PAKSUUS

80 µm

## SUOSITELTAVA KUIVAN KALVON PAKSUUS

25 µm

## TEOREETTINEN MENEKKI

2,5 m<sup>2</sup> per spraypurkki 25 µm paksuudelle kuivana.

## KÄYTÄNNÖN MENEKKI

Käytännön menekki riippuu monista tekijöistä, kuten pinnan huokoisuudesta ja karkeudesta sekä ainehukasta käytön aikana

## PINNAN ESIVALMISTELU

Poista lika, rasva, öljy, irtoruoste ja muut pinnan epäpuhtaudet sopivalla tavalla. Karhenna pintaa hieman hiomalla hiekkapaperilla. Pinnan on oltava puhdas ja kuiva käytön aikana

## KÄYTTÖOLOSUHTEET

Hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi suhteellisen kosteuden pitää olla alle 85 % ja astian sekä alustan lämpötilan yli +0 °C.

## KÄYTTÖOHJEET

Ravista purkkia voimakkaasti, kunnes sekoituskuula alkaa kilistä, jatka ravistamista vielä minuutin ajan. Ravista purkkia usein myös käytön aikana. Pidä purkkia noin 25 cm päässä pinnasta ja suihkuta jatkuvasti edestakaisin liikkeen pinnan suuntaisesti. Kun painat suutinta, varmista, että astia on liikkeessä valumien ja läikkien välttämiseksi. Levitä useita ohuita kerroksia muutaman minuutin välein riittävän kalvopaksuuden aikaansaamiseksi. Käytön jälkeen, käännä astia ylösalaisin ja tyhjennä venttiili painamalla suutinta 2 – 3 sekunnin ajan.

## HUOMAUTUKSET

Käytä 2169 / punaista pohjamaalia, kun valitset pintamaaliksi tumman sävyn ja käytä 2182 / harmaata pohjamaalia kun valitset pintamaaliksi vaalean sävyn. Koska nämä tuotteet ovat lyijy- ja kromivapaita, ne eivät muodosta myrkyllisiä höyryjä tai kaasuja (jos näillä tuotteilla pinnoitettuja pintoja on joskus hitsattava).

## TURVATIEDOT

VOC taso: 630 g/l

Turvallisuushuomautukset:

Tutustu käyttöturvatiedotteeseen ja astiaan merkittyihin turvalausekkeisiin.

## KÄYTTÖAIKA

5 vuotta valmistuspäivästä avaamattomassa astiassa säilytettynä kuivassa ja hyvin tuuletetussa tilassa, pois suorasta auringonvalosta ja lämpötilan ollessa +5° ja +35 °C asteen välillä.

Julkaisupäivä: 12/04/2018

**Saatavissa olevat värit & pakkauskoot:** Katso saatavissa olevien värien ja pakkauskojien yleiskuvasu sivuston [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) asianmukaiselta tuotesivulta.

**Vastuunvapaus:** Tässä annettu informaatio on annettu parhaan saatavissa olevan tietomme mukaisesti ja sillä tarkkuudella, kuin se on mahdollista mutta ilman takuuta. Käyttäjän katsotaan saaneen tarpeelliset tiedot riippumatta siitä sopivatko tuotteemme hänen erityistarpeisiinsa. Rust-Oleum Europe ei ole missään tapauksessa vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuvista seurauksista. Tuotteet on varastoitava, käsiteltävä ja käytettävä Rust-Oleum Europen suositusten tuoreimman tuoteselostuksen mukaisesti. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että hänellä on oikea tuoteselostus. Viimeisimmät tuoteselostukset on ladattavissa vapaasti sivustolta [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) tai asiakkaan pyytäessä asiakaspalvelustamme. Rust-Oleum Europe varaa oikeuden muuttaa tuotteidensa ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.

Maahantuoja ja markkinoija:  
Colomova Oy  
Minkkikatu 1-3  
04430 Järvenpää  
Puh: 010 321 0540  
[info@colomova.fi](mailto:info@colomova.fi)  
[www.colomova.fi](http://www.colomova.fi)

Valmistaja:  
Rust-Oleum Europe  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32(0) 13 460 200  
F: +32(0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)