

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## HARD HAT® KUUMANKESTÄVÄ AEROSOLI

# Kuumuudenkestävä spray 750°C lämpötilaan asti

- Jatkuvan kuumuuden kesto 650°C asti
- Huippulämpötilan kesto 750°C asti
- Paljaalle metallille tai hiukan ruostuneille pinoille
- Ihanteellinen moottoreille, lämpöpuhaltimille, putkille, ventileille jne.
- Käsiteltävissä 3 tunnin kuluttua (+20 °C lämpötilassa)

KNOW-HOW TO PROTECT™

[WWW.RUST-OLEUM.EU](http://WWW.RUST-OLEUM.EU)

# HARD HAT® KUUMANKESTÄVÄ AEROSOLI 7715 ja 7778

## KUVAUS

Hard Hat® Aerosolit 7715 ja 7778 ovat kuumuudenkestäviä pinnoitteita, jotka perustuvat silikonimuokattuun alkydiharsiin. Tuotteiden pigmentit ovat lyijy- ja kromivapaita.

## KÄYTTÖSUOSITUS

RUST-OLEUM Hard Hat 7715 ja 7778 tulee käyttää uusille paljaille teräspinnoille, hiekkapuhalletuille teräksille, kevyesti ruostuneille teräspinnoille tai hyvin esivalmistelluille maalatuille alustoille, kuten kaasu/hiligrilleille, tulisijoille, lämmittimille, uuninluukuille jne. Pinnoitteet on tarkoitettu pieniin huoltotöihin tai paikkauksiin ja ne ovat kuumuudenkestäviä +750 °C kuivaan lämpötilaan saakka (lyhytkestoisen huipun kestävyys) suojaisissa paikoissa tai sisätiloissa.

## TEKNISET TIEDOT

Kiiltoaste:	Satiini
Korroosioluokka:	N/A
Ponneaine:	Dimetyylieetteri
Lämmönkesto:	Vakio +600 °C (kuiva kuumuus). Lyhytaikainen huippukesto +750 °C (kuiva kuumuus)

## KUIVUMISAJAT 20 °C LÄMPÖTILASSA / RH 50 %

Kosketuskuiva:	1 tunti
Käsittelykuiva:	3 tuntia
Uudelleenpinnoitus:	1 tunnin kuluessa tai 48 tunnin kuluttua
Täysin kuivunut:	24 tuntia sen jälkeen kun +150 °C:n minimi huoltolämpötila on saavutettu. Kuumenna pinnoitus vaiheittain +150 °C lämpötilaan (max. +50°C/tunti).

## SUOSITELTAVA MÄRÄN KALVON PAKSUUS

100 µm

## SUOSITELTAVA KUIVAN KALVON PAKSUUS

25 µm

## TEOREETTINEN MENEKKI

2 m<sup>2</sup> per spraypurkki kuivan maalikalvon ollessa 25 µm

## KÄYTÄNNÖN MENEKKI

Käytännön menekki riippuu monista tekijöistä, kuten pinnan huokoisuudesta ja karkeudesta sekä ainehukasta käytön aikana.

## PINNAN ESIVALMISTELU

Poista lika, rasva, öljy, irtoruoste ja muut pinnan epäpuhtaudet sopivalla tavalla. Karhenna tartuntapintaa hiukan hiomalla hiekkapaperilla. Pinnan on oltava puhdas ja kuiva levityksen aikana.

## KÄYTTÖOLOSUHTEET

Hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi suhteellisen kosteuden pitää olla alle 85 % ja astian sekä alustan lämpötilan yli +0 °C

## KÄYTTÖOHJEET

Ravista purkkia voimakkaasti, kunnes sekoituskuula alkaa kilistä, jatka ravistamista vielä minuutin ajan. Ravista purkkia usein myös käytön aikana. Pidä purkkia noin 25 cm päässä pinnasta ja suihkuta jatkuvien edestakaisien liikkein pinnan suuntaisesti. Kun painat suutinta, varmista, että astia on liikkeessä valumien ja läikkien välttämiseksi. Levitä useita ohuita kerroksia muutaman minuutin välein riittävän kalvopaksuuden aikaansaamiseksi. Käytön jälkeen, käännä astia ylösalaisin ja tyhjennä venttiili painamalla suutinta 2 – 3 sekunnin ajan.

## HUOMAUTUKSET

RUST-OLEUM Hard Hat 7715 ja 7778 ovat itse pohjamaaleja ja niitä ei saa käyttää sellaisten pohjamaalien tai pinnoitteiden päällä, jotka eivät ole kuumuudenkestäviä.

## TURVATIEDOT

VOC taso: 650 g/l

Turvallisuushuomautukset:

Tutustu käyttöturvatielöteeseen ja astiaan merkittyihin turvalausekkeisiin.

## KÄYTTÖAIKA

5 vuotta valmistuspäivästä avaamattomassa astiassa säilytettynä kuivassa ja hyvin tuuletetussa tilassa, pois suorasta auringonvalosta ja lämpötilan ollessa +5° ja +35 °C asteen välillä.

Julkaisupäivä: 05/12/2018

**Saatavissa olevat värit & pakkauskoot:** Katso saatavissa olevien värien ja pakkauskoosten yleiskuvaus sivuston [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) asianmukaiselta tuotesivulta.

**Vastuunvapaus:** Tässä annettu informaatio on annettu parhaan saatavissa olevan tietomme mukaisesti ja sillä tarkkuudella, kuin se on mahdollista mutta ilman takuuta. Käyttäjän katsotaan saaneen tarpeelliset tiedot riippumatta siitä sopivatko tuotteemme hänen erityistarpeisiinsa. Rust-Oleum Europe ei ole missään tapauksessa vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuvista seurauksista. Tuotteet on varastoitava, käsiteltävä ja käytettävä Rust-Oleum European suosittujen tuoreimman tuoteselostuksen mukaisesti. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että hänellä on oikea tuoteselostus. Viimeisimmät tuoteselostukset on ladattavissa vapaasti sivustolta [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) tai asiakkaan pyytäessä asiakaspalvelustamme. Rust-Oleum Europe varaa oikeuden muuttaa tuotteidensa ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.

Maahantuoja ja markkinoija:  
Colornova Oy  
Minkkikatu 1-3  
04430 Järvenpää  
Puh: 010 321 0540  
info@colornova.fi  
[www.colornova.fi](http://www.colornova.fi)

Valmistaja:  
Rust-Oleum Europe  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu