



## HARD HAT® LINJAMERKINTÄMAALI

# Kestävä linjamerkintämaali

- Käytetään yhdessä RUST-OLEUM®-viivakoneiden kanssa
- Säädettävä viivan leveys 5–10 cm
- Kestää kevyttä liikennettä 4 tunnin kuluttua
- Tarttuu asfalttiin, betoniin, ruuhon, metalliin, puuhun, tms.
- Pysäköintialueille, tehtaisiin, varastoihin, urheilukentille jne.
- Lyijy- ja kromivapaa

# HARD HAT® 2300 LINJAMERKINTÄMAALI

## KUVAUS

Kestävä linjamerkintämaali, joka perustuu nopeasti kuivuvaan lyhytöljyalkydiiniin. Viivojen merkitsemiseen pysäköintialueilla, tehtaissa, varastoissa, urheilukentillä, stadioneilla ja kaikissa paikoissa missä tarvitaan liikenteenohjausta. Tuote on liijy- ja kromivapaa ja se kestää kevyttä liikennettä jo 4 tunnin kuluttua.

## KÄYTTÖSUOSITUS

RUST-OLEUM Linjamerkintämaalia 2300 tulee käyttää kevyen liikenteen alueella. Tuote on suunniteltu käytettäväksi yhdessä Rust-Oleum Viivamerkintäkoneen kanssa. RUST-OLEUM Linjamerkintämaali 2300 on ihanteellinen viivojen merkitsemiseen pysäköintialueilla, tehtaissa, varastoissa, urheilukentillä, stadioneilla ja kaikissa paikoissa missä tarvitaan liikenteenohjausta. Tuote tarttuu suoraan asfalttiin, betoniin, ruohoon, metalliin, puuhun jne.

## TEKNISEET TIEDOT

Kiiltoaste:	Matta
Ponneaine:	Dimetyylieetteri
Lämmönkestävyys:	+100°C (kuiva lämpö)

## KUIVUMISAJAT 20 °C LÄMPÖTILASSA/RH 50 %:

Kosketuskuiva:	20 min.
Käsittelykuiva:	4 tuntia.
Uudelleenpinnoitus:	1 tunnin sisällä tai 48 tunnin jälkeen

## TEOREETTINEN MENEKKI

Noin 60 metriä (500 ml) tai 90 metriä (750 ml) 10 cm leveydellä.

## KÄYTÄNNÖN MENEKKI

Käytännön menekki riippuu monista tekijöistä, kuten pinnan huokoisuudesta, karkeudesta ja ainehukasta käytön aikana.

## PINNAN ESIVALMISTELU

Poista lika, öljy, irtonainen ruoste ja kaikki muu pinnalla oleva lika sopivalla tavalla. Pinnan on oltava puhdas ja kuiva levityksen aikana.

## KÄYTTÖOLOSUHTEET

Hyvän lopputuloksen saamiseksi suhteellisen kosteuden on oltava alle 85 % jaastian sekä pinnan lämpötilan yli +0 °C.

## KÄYTTÖOHJEET

Poista suojaohattu. Ravista voimakkaasti vähintään minuutin sen jälkeen, kun sekoituskuula alkaa kilistä. **Spraymaalaaminen ilman merkintäkoneetta:** Pidä astiaa noin 25 cm päässä maalattavasta pinnasta. Käytä edestakaista liikettä pitäen astiaa pinnan suuntaisena. Varmista, että astia on liikkeessä, kun suutinta painetaan valumien ja läikkien välttämiseksi. Levitä täysi märkä pinta yhtenäisen ja tasaisen pinnan saavuttamiseksi, vältä kuivaa suihkuttamista. Ravista säännöllisesti käytön aikana. **Spraymaalaaminen merkintäkoneen kanssa:** Käännä astia ylösalaisin ja aseta se Rust-Oleum viivamerkintäkoneen astiatelineeseen. Katso, että suutin on asetettu oikein päin aukkoon; suuttimen pidempi osa tulee olla pyöränakselin kanssa yhdensuuntaisesti aseteltu. Astiateline on säädettävissä. Kun teline on alimmassa asennossa, viivan leveydeksi tulee noin 5 cm. Kun teline on ylimmässä asennossa, viivan leveydeksi tulee noin 10 cm. Välilevydet saadaan muuttamalla pitimen paikkaa. Aktivoi suihkutuksen vetämällä liipaisinkahvaa. Viivamerkintäkoneen tulee liikkua suihkutuksen aikana, jotta pinnoitusmateriaalia ei kerry laitteen sisälle. Käännä astia pystyasentoon käytön jälkeen ja tyhjennä suutin painamalla sitä 2 – 3 sekunnin ajan.

## TURVATIEDOT

VOC-taso: 625 g/l

Turvallisuushuomautukset:

Tutustu käyttöturvatiedotteeseen ja astiaan merkittyihin turvalausekkeisiin.

## KÄYTTÖAIKA

3 vuotta valmistuspäivästä avaamattomissa astioissa säilytettynä kuivassa ja hyvin tuuletetussa tilassa, pois suorasta auringonvalosta ja lämpötilan ollessa +5° ja +35 °C asteen välillä.

Julkaisupäivä: 19/03/2018

**Saatavissa olevat värit & pakkauskoot:** Katso saatavissa olevien värien ja pakkauskojien yleiskuvaus sivuston [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) asianmukaiselta tuotesivulta.

**Vastuuvapaus:** Tässä annettu informaatio on annettu parhaan saatavissa olevan tietomme mukaisesti ja sillä tarkkuudella, kuin se on mahdollista mutta ilman takuuta. Käyttäjän katsotaan saaneen tarpeelliset tiedot riippumatta siitä sopivatko tuotteemme hänen erityistarpeisiinsa. Rust-Oleum Europe ei ole missään tapauksessa vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuvista seurauksista. Tuotteet on varastoitava, käsiteltävä ja käytettävä Rust-Oleum Europen suositusten tuoreimman tuoteselostuksen mukaisesti. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että hänellä on oikea tuoteselostus. Viimeisimmät tuoteselostukset on ladattavissa vapaasti sivustolta [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) tai asiakkaan pyytäessä asiakaspalvelustamme. Rust-Oleum Europe varaa oikeuden muuttaa tuotteidensa ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.

Maahantuoja ja markkinoija:  
Colomova Oy  
Minkkikatu 1-3  
04430 Järvenpää  
Puh: 010 321 0540  
info@colomova.fi  
www.colomova.fi

Valmistaja:  
Rust-Oleum Europe  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu