

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



EPOXYSHIELD® FINE CRACK REPAIR - PIENTEN HALKEAMIEN KORJAUSLAASTI

Kutistumaton nestemäinen epoksitäyteaine

- Liuotinvapaa Epoksi (2-komponenttinen)
- Lattiamurtumien korjaukseen aina 3 mm leveyteen saakka
- Ei kutistu, voidaan pinnoittaa jo 3 – 4 tunnissa
- Riittoisuus: 25 metriä (2mm leveä, 5mm syvä)
Halkeaman koko vaikuttaa riittoisuuteen

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

EPOXYSHIELD® FINE CRACK REPAIR KORJAUSLAASTI

KUVAUS

Kutistumaton, liuotinvapaa, nestemäinen epoksi betonilattioiden murtumien täyttöön (kaksiosainen epoksi).

KÄYTTÖSUOSITUS

EpoxyShield Fine Crack Repair-korjausaine on suunniteltu erityisesti pienten murtumien korjaukseen betonilatioissa.

TEKNISET TIEDOT

Kiintoainepitoisuus (vol.): 100%
Kiintoainepitoisuus (paino): 100%

KUIVUMISAJAT 20 °C LÄMPÖTILASSA / RH 50 %

Uudelleenpinnoitus: 3 - 4 tuntia 20 °C:ssa (kovettumisaika kasvaa alhaisissa lämpötiloissa)
Astian käyttöaika: 20 -30 min

500 ml pakkaus täyttää 2 mm leveän ja 5 mm syvän murtuman noin 25 metrin matkalta suoraa viivaa (huomioi, että murtuman syvyys ja leveys voi vaihdella). Tässä mainittu riittoisuus on vain ohjeellinen/arvioitu.

PINNAN ESIVALMISTELU

Betonilattiassa olevien murtumien on oltava puhtaita, kuivia ja pölyttömiä ja vapaita irtojätteistä jne. Normaalisti murtumia ei tarvitse kaapia auki ennen täyttämistä.

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Tuotteen käyttölämpötilan on oltava vähintään +10 °C.

Sekoitus: Jokainen pakkaus EpoxyShield Fine Crack Repair korjausainetta sisältää astian (A) kovetinainetta ja erillisen astian (B) hartsia. Kaada kovetinaine (A) hartsiasiaan (B) ja sekoita hyvin tasaisella sekoituslastalla. Kaavi astian (B) sivut ja pohja sekoitettaessa, jotta vältetään sekoittumattomalta hartsilta ja "pehmeiden kohtien" muodostuminen kovettuneessa tuotteessa.

Käyttö: Kaada varovaisesti tuote astiasta murtumaan valuttaen murtumaviivaa pitkin ja tasoita pinta mukana tulevalla muovilastalla. Pyyhi ylimääräinen aine pois.

HUOMAUTUKSET

EpoxyShield Fine Crack Repair-korjausaine on tarkoitettu vain pinnan täyttämiseen eikä se ratkaise rakenteellisia tai sitomisongelmia. Rakenteen liikkumisesta johtuvat murtumat voivat ilmestyä uudelleen jos liikkuminen jatkuu. Murtumat latioissa, joissa toinen puoli painunut, voidaan myös täyttää, mutta tasaista pintaa ei ole mahdollista saavuttaa. Lattian tasoerot voidaan korjata käyttämällä EpoxyShield® Betonin korjauslaastia. Tuote voidaan pinnoittaa minkä tyyppisellä lattiamaalilla tai korkealaatuisella pinnoitteella tahansa.

TURVATIEDOT

VOC taso: 0 g/l

Turvallisuushuomautukset: Tutustu käyttöturvatiedotteeseen ja astiaan merkittyihin turvalausekkeisiin. HUOM: Sekoitettu tuote kuumenee nopeasti. Käytä siksi lämpösuojakäsineitä.

KÄYTTÖAIKA

1 vuosi valmistuspäivästä avaamattomassa astiassa säilytettynä kuivassa ja hyvin tuuletetussa tilassa, pois suorasta auringonvalosta ja lämpötilan ollessa +5° ja +35 °C asteen välillä.

Julkaisupäivä: 12/04/2018

Saatavissa olevat värit & pakkauskoot: Katso saatavissa olevien värien ja pakkauskokojen yleiskuvasivuston www.rust-oleum.eu asianmukaiselta tuotesivulta.

Vastuunvapaus: Tässä annettu informaatio on annettu parhaan saatavissa olevan tietomme mukaisesti ja sillä tarkkuudella, kuin se on mahdollista mutta ilman takuuta. Käyttäjän katsotaan saaneen tarpeelliset tiedot riippumatta siitä sopivatko tuotteemme hänen erityistarpeisiinsa. Rust-Oleum Europe ei ole missään tapauksessa vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuvista seurauksista. Tuotteet on varastoitava, käsiteltävä ja käytettävä Rust-Oleum Europen suosittujen tuoreimman tuoteselostuksen mukaisesti. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että hänellä on oikea tuoteselostus. Viimeisimmät tuoteselostukset on ladattavissa vapaasti sivustolta www.rust-oleum.eu tai asiakkaan pyytäessä asiakaspalvelustamme. Rust-Oleum Europe varaa oikeuden muuttaa tuotteidensa ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.

Maahantuoja ja markkinoija:
Colomova Oy
Minkkikatu 1-3
04430 Järvenpää
Puh: 010 321 0540
info@colomova.fi
www.colomova.fi

Valmistaja:
Rust-Oleum Europe
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32(0) 13 460 200
F: +32(0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu