

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



EPOXYSHIELD® SEALER

Vesiohenteinen, kestävä pölysuoja



- Yksi pakkaus, helppo levittää
- Kellastumaton kirkas pinta (kiiltävä)
- Suojaa kosteudelta ja tiesuoloilta
- Kosketuskuiva jo 1 tunnin kuluttua
- Ihanteellinen pohjuste EpoxyShield® ULTRA pinnoitteille

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

EPOXYSHIELD® SEALER PÖLYSUOJA

KUVAUS

Yksikomponenttinen, vesiohenteinen, betonin tiivistysaine, joka perustuu vinyylakryyilisideaineeseen. Aine vähentää pölyämistä, suojaa lattiaa nesteltä/kemikaaleilta ja yksinkertaistaa puhdistusta.

KÄYTTÖSUOSITUS

Kun Epoxyshield® Sealeria käytetään viimeistelyssä, levitä 2 pinnoituskertaa. Epoxyshield® Sealeria voidaan käyttää myös tiivistys/kyllästyspohjusteena Epoxyshield® 5200 ULTRA:lle. Levitä tiivistysainetta paljaille ja puhtaille betonilattioille.

TEKNISET TIEDOT

Tiheys: 1,02
Kiintoainepitoisuus vol.: 30 %

KUIVUMISAJAT 20 °C:LÄMPÖTILASSA /RH 50 %

Kosketuskuiva: noin 1 tunti

TEOREETTINEN MENEKKI

Jopa 10 m²/l

KÄYTÄNNÖN MENEKKI

Käytännön menekki riippuu monista tekijöistä kuten työtavasta, pinnan huokoisuudesta ja karheudesta sekä ainehukasta käytön aikana.

PINNAN ESIVALMISTELU

Levitä tuotetta vain täysin puhtaalle ja kuivalle betonipinnalle. Älä käytä pehmeille tai hyvin tiiville betonille tai betonille, joka sisältää kovettumiskomponenttia. Poista kaikki öljy, rasva ja muu lika käyttämällä puhdistus/rasvanpoistoainetta Epoxyshield® Cleaner/Degreaser 2901 (esite 1-2-3 sivu 43). Uuden betonin pitää kovettua vähintään 30 vuorokautta. Kaikki liimajäämät, irtonainen tai huonokuntoinen betoni on poistettava puhaltamalla, hiomalla tai etsaamalla RUST-OLEUM Surfa-Etch 108 etsausliuotimella. Paikkaa kaikki reiät ja murtumat Epoxyshield® betoninkorjaustuotteilla (sivu 43). Hyvin tiivis ja pehmeä betoni tulee ensin hioa (tai etsata). Levityksen aikana alustan on oltava puhdas ja kuiva.

KÄYTTÖOHJEET

Sekoita tuote ennen käyttöä.

KÄYTTÖLOSUHTEET

Ilman, alustan ja pinnoitusmateriaalin lämpötilan on oltava +10 – +35 °C välillä ja suhteellinen kosteus oltava alle 85 %. Pinnan lämpötilan on oltava vähintään +3 °C kastepisteen yläpuolella. Huolehdi ilmanvaihdosta hyvin levityksen aikana ja sen jälkeen.

KÄYTTÖ & OHENNUS: SIVELLIN

Tuote on käyttövalmis. Ohennusta ei tarvita.

KÄYTTÖ & OHENNUS: TELA

Tuote on käyttövalmis. Ohennusta ei tarvita.

VÄLINEIDEN / ROISKEIDEN PUHDISTUS

Puhdista työvälineet ja roiskeet heti käytön jälkeen saippuavedellä.

HUOMATTAVAA

Kävelykuiva: 8 - 12 tunnin jälkeen

TURVATIEDOT

VOC taso: 77 g/l
VOC lisäaineen kanssa: 77 g/l
VOC luokka: A/i
VOC raja: 140 g/l

Turvallisuushuomautukset:

Tutustu käyttöturvatiedotteeseen ja astiaan merkittyihin turvalausekkeisiin.

KÄYTTÖAIKA

2 vuotta valmistuspäivästä avaamattomassa astiassa säilytettynä kuivassa ja hyvin tuuletetussa tilassa, pois suorasta auringonvalosta ja lämpötilan ollessa +5° ja +35 °C asteen välillä.

Julkaisupäivä: 19/03/2018

Saatavissa olevat värit & pakkauskoot: Katso saatavissa olevien värien ja pakkauskokojen yleiskuvaus sivuston www.rust-oleum.eu asianmukaiselta tuotesivulta.

Vastuunvapaus: Tässä annettu informaatio on annettu parhaan saatavissa olevan tietomme mukaisesti ja sillä tarkkuudella, kuin se on mahdollista mutta ilman takuuta. Käyttäjän katsotaan saaneen tarpeelliset tiedot riippumatta siitä sopivatko tuotteemme hänen erityistarpeisiinsa. Rust-Oleum Europe ei ole missään tapauksessa vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuvista seurauksista. Tuotteet on varastoitava, käsiteltävä ja käytettävä Rust-Oleum Europen suositusten tuoreimman tuoteselostuksen mukaisesti. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että hänellä on oikea tuoteselostus. Viimeisimmät tuoteselostukset on ladattavissa vapaasti sivustolta www.rust-oleum.eu tai asiakkaan pyytäessä asiakaspalvelustamme. Rust-Oleum Europe varaa oikeuden muuttaa tuotteidensa ominaisuuksia ilman ennakoilmoitusta.

Maahantuoja ja markkinoija:
Colomova Oy
Minkkikatu 1-3
04430 Järvenpää
Puh: 010 321 0540
info@colomova.fi
www.colomova.fi

Valmistaja:
Rust-Oleum Europe
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu