

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## FILLCOAT® WATERPROOFING VESITIIVISTYS

# Pysäyttää vuodot välittömästi

- Paksu vedenpitävä pinnoitus
- Erinomainen tarttuvuus erilaisiin alustoihin
- Voidaan käyttää kaikissa sääoloissa\*
- Vesikattojen kunnostamiseen
- Voidaan levittää sivelimellä, telalla tai ruiskulla

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# FILLCOAT® WATERPROOFING VESITIIVISTYS

## KUVAUS

Välittömästi vedenpitävä elastinen pinnoite katoille, ei-käveltäville terasseille, ränneille, katonharjalle, savupiipuille, putkille jne.

## KÄYTTÖSUOSITUS

Vedenpitävä viimeistely katoille, ei-käveltäville terasseille, ränneille, katonharjalle, savupiipuille, putkille jne. Pinnoitettavissa uudelleen Dacfill'illa, Pinnoite PRT:llä tai Dacfill HZ:lla.

## TEKNISEET TIEDOT

Tiheys:	1,05
Kiiltoaste:	Satiini
Kiintoainepitoisuus (vol.):	43 %
Kiintoainepitoisuus(paino):	52 %

## KUIVUMISAJAT 20 °C LÄMPÖTILASSA / RH 50 %

Uudelleenpinnoitus: 3 – 14 vrk samalla tuotteella, 6 viikon jälkeen maalilla.

## SUOSITELTAVA MÄRÄN KALVON PAKSUUS

1000 µm

## SUOSITELTAVA KUIVAN KALVON PAKSUUS

430 µm

## TEOREETTINEN MENEKKI

1 kerros 1 - 1,5 l/m<sup>2</sup>.

Levitä 2 kerrosta yhdessä Dacfill-fleece:n kanssa (ks. alla).

## KÄYTÄNNÖN MENEKKI

Käytännön menekki riippuu monista tekijöistä, pinnan huokoisuudesta ja karkeudesta sekä ainehukasta käytön aikana.

## PINNAN ESIVALMISTELU

Poista pöly, muta, rasva, sammal ja kuolleet lehdet huolellisesti. Korjattavat kohdat puhdistetaan kovalla harjalla ja pyyhitään sienellä puhdistuksen jälkeen. Fillcoat'ia voidaan levittää suoraan bitumikatteen, kovan PVC:n, polyesterin, sinkin, alumiinin, lasin, keraamisten laattojen jne. päälle. Huokoisen materiaalin (betoni, kivi, puu) on ensin kuivuttava ja ne on esikäsiteltävä 44HS Pohjusteella. Usein korjattavat kohdat, erityisesti aktiiviset murtumat, on pohjustettava Fillcoatilla (ilman kuituja) ja vahvistettava Dacfill-fleeceella: levitä Fillcoat pinnoite (noin 1 l/m<sup>2</sup>), levitä Dacfill-fleece sen päälle ja peitä välittömästi toisella kerroksella Fillcoat'ia.

## KÄYTTÖOHJEET

Tasalaatuisuuden varmistamiseksi pinnoitemateriaali on sekoitettava hyvin ennen käyttöä.

## KÄYTTÖOLOSUHTEET

\*Voidaan levittää kaikissa sääolosuhteissa, pois lukien lumisade.

## KÄYTTÖ & OHENNUS: SIVELLIN

Älä ohenna.

## KÄYTTÖ & OHENNUS: TELA

Älä ohenna.

## KÄYTTÖ & OHENNUS: KORKEAPAINERUIKUTUS

Älä ohenna. Suutin: 18 - 23 / Paine: 220 bar.

## KÄYTTÖ & OHENNUS: ILMANPAINERUIKUTUS

Ei suositella

## VÄLINEIDEN / ROISKEIDEN PUHDISTUS

Rust-Oleum Ohennin 22 tai lakkabensiini

## HUOMAUTUKSET

Älä milloinkaan käytä polystyreenieristeen tai uuden betonin päällä (betonin tulee olla vähintään 2 vuotta vanha). Älä käytä Fillcoatia pohjamaalina. Dac Hydro Alu:n alla.

## TURVATIEDOT

VOC taso:	485 g/l
VOC lisäaineen kanssa:	485 g/l
VOC luokka:	A/i
VOC raja:	500 g/l
Leimahduspiste:	40 °C

Turvallisuushuomautukset:

Tutustu käyttöturvatiedotteeseen ja astiaan merkittyihin turvalausekkeisiin.

## KÄYTTÖAIKA

5 vuotta valmistuspäivästä avaamattomassa astiassa säilytettynä kuivassa ja hyvin tuuletetussa tilassa, pois suorasta auringonvalosta ja lämpötilan ollessa +5° ja +35 °C asteen välillä.

Julkaisupäivä : 11/04/2018

**Saatavissa olevat värit & pakkauskoot:** Katso saatavissa olevien värien ja pakkauskojien yleiskuvasivuston [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) asianmukaiselta tuotesivulta.

**Vastuunvapaus:** Tässä annettu informaatio on annettu parhaan saatavissa olevan tietomme mukaisesti ja sillä tarkkuudella, kuin se on mahdollista mutta ilman takuuta. Käyttäjän katsotaan saaneen tarpeelliset tiedot riippumatta siitä sopivatko tuotteemme hänen erityistarpeisiinsa. Rust-Oleum Europe ei ole missään tapauksessa vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuvista seurauksista. Tuotteet on varastoitava, käsiteltävä ja käytettävä Rust-Oleum Europen suositusten tuoreimman tuoteselostuksen mukaisesti. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että hänellä on oikea tuoteselostus. Viimeisimmät tuoteselostukset on ladattavissa vapaasti sivustolta [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) tai asiakkaan pyytäessä asiakaspalvelustamme. Rust-Oleum Europe varaa oikeuden muuttaa tuotteidensa ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.

Maahantuojat ja markkinoijat:  
Colomova Oy  
Minkkikatu 1-3  
04430 Järvenpää  
Puh: 010 321 0540  
info@colomova.fi  
[www.colomova.fi](http://www.colomova.fi)

Valmistaja:  
Rust-Oleum Europe  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32(0)13460200  
F: +32(0)13460201  
info@rust-oleum.eu