

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## HARD HAT® GALVA ZINC-ALU

# Suojaus ja pintakäsittely samassa



- Sinkkipinnoite hohtavilla alumiinihiukkasilla
- Kestää 340 tunnin suolasumutestauksen (DIN 50021 SS)
- Paras kompromissi sinkkisprayn ja alumiinisprayn välillä

KNOW-HOW TO PROTECT™

[WWW.RUST-OLEUM.EU](http://WWW.RUST-OLEUM.EU)

# HARD HAT® GALVA ZINC-ALU 1017 ja 2117

## KUVAUS

Hard Hat® Galva Zinc-Alu 1017 (siveltävä) ja Galva Zinc-Alu 2117 (spray) on nopeasti kuivuva sinkkipitoinen pohjuste + pinnoite samassa hohtavilla alumiinihiukkasilla, joka perustuu epoksiesterihartsiin. Tuotteet sisältävät puhdasta sinkkiä ja alumiinia pigmenttinä, jolloin lopputulos antaa erinomaisen suojauksen (siveltävällä kertalevitys) korroosiota vastaan.

## KÄYTTÖSUOSITUS

Siveltävää 1017 ja spray 2117:aa tulee käyttää vaurioituneille galvanoiduille teräspinnoille, pienille alueille tai kunnostukseen. RUST-OLEUM Zinc-Alu tuotteita tulee käyttää yksittäispinnoitteena kevyessä teollisuusympäristössä ja alueilla, joissa on korkea kosteus.

## TEKNISET TIEDOT

Kiiltoaste: Matta, Metallinen  
Ponneaine: **Spray:** Dimetyylieetteri  
Lämmönkestävyys: +450°C (kuiva lämpö)

## KUIVUMISAJAT 20°C LÄMPÖTILASSA /RH 50%

Kosketuskuiva: 20 min.  
Käsittelykuiva: 60 min.  
Uudelleenpinnoitus: **Spray:** 2 tunnin sisällä tai 48 tunnin jälkeen  
**Siveltävä:** 4h jos tarvetta  
Täysin valmis: 7 vrk

## SUOSITELTAVA MÄRÄN KALVON PAKSUUS

115 µm

## SUOSITELTAVA KUIVAN KALVON PAKSUUS

35 µm

## TEOREETTINEN MENEKKI

1.2 m<sup>2</sup> per spraypurkki kuivan kalvon ollessa 35 µm  
11,5 m<sup>2</sup> per astia (siveltävä) kuivan kalvon ollessa 35 µm

## KÄYTÄNNÖN MENEKKI

Käytännön menekki riippuu monista tekijöistä, kuten pinnan huokoisuudesta ja karkeudesta ja ainehukasta käytön aikana.

## PINNAN ESIVALMISTELU

Poista lika, öljy, irtonainen ruoste ja kaikki muu pinnalla oleva lika sopivalla tavalla. Pinnan on oltava puhdas ja kuiva levityksen aikana.

## KÄYTTÖOLOSUHTEET

Hyvän lopputuloksen saamiseksi suhteellisen kosteuden on oltava alle 85 % ja astian sekä pinnan lämpötilan yli +0 °C.

## KÄYTTÖ 1017 SIVELTÄVÄ

Sekoita hyvin tikulla pohjaa myöden ja käytön aikana. Levitä siveltimellä. Yksi levityskerta riittää. Ohennus vain tarvittaessa Rust-Oleum Thinner 160 ohentimella ja max. 5% tilavuudesta.

## KÄYTTÖ 2117 SPRAY

Ravista purkkia voimakkaasti, kunnes sekoituskuula alkaa kilistä, jatka ravistamista vielä minuutin ajan. Ravista purkkia usein myös käytön aikana. Pidä purkkia noin 25 cm päässä pinnasta ja suihkuta jatkuvin edestakaisin liikkein pinnan suuntaisesti. Kun painat suutinta, varmista, että astia on liikkeessä valumien ja läikkien välttämiseksi. Levitä täysi märkä pinta yhtenäisen ja tasaisen pinnan saavuttamiseksi, vältä suihkuttamista liian etäältä välttääksesi aineen kuivumista ennen pintaan osumista. Käytön jälkeen, käännä astia ylösalaisin ja tyhjennä venttiili painamalla suutinta 2 – 3 sekunnin ajan.

## HUOMAUTUKSIA

Molemmat tuotteet ovat lyijy- ja kromivapaita eliminoiden näin myrkyllisten kaasujen muodostumisvaaran (jos pintaa on joskus myöhemmin hitsattava).

## TURVATIEDOT

VOC-taso: Spray: 647 g/l Siveltävä: 497 g/l

Turvallisuushuomautukset: Tutustu käyttöturvatielotteeseen ja astiaan merkittyihin turvalausekkeisiin.

## KÄYTTÖAIKA

3 vuotta valmistuspäivästä avaamattomissa astioissa säilytettynä kuivassa ja hyvin tuuletetussa tilassa, pois suorasta auringonvalosta ja lämpötilan ollessa 5° ja 35 °C asteen välillä.

Julkaisupäivä: 19/03/2018

**Saatavissa olevat värit & pakkauskoot:** Katso saatavissa olevien värien ja pakkauskojien yleiskuvaus sivuston [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) asianmukaiselta tuotesivulta.

**Vastuunvapaus:** Tässä annettu informaatio on annettu parhaan saatavissa olevan tietomme mukaisesti ja sillä tarkkuudella, kuin se on mahdollista mutta ilman takuuta. Käyttäjän katsotaan saaneen tarpeelliset tiedot riippumatta siitä sopivatko tuotteemme hänen erityistarpeisiinsa. Rust-Oleum Europe ei ole missään tapauksessa vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuvista seurauksista. Tuotteet on varastoitava, käsiteltävä ja käytettävä Rust-Oleum Europen suositusten tuoreimman tuoteselostuksen mukaisesti. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että hänellä on oikea tuoteselostus. Viimeisimmät tuoteselostukset on ladattavissa vapaasti sivustolta [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) tai asiakkaan pyytäessä asiakaspalvelustamme. Rust-Oleum Europe varaa oikeuden muuttaa tuotteidensa ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.

Maahantuoja ja markkinoija:  
Colomova Oy  
Minkkikatu 1-3  
04430 Järvenpää  
Puh: 010 321 0540  
[info@colomova.fi](mailto:info@colomova.fi)  
[www.colomova.fi](http://www.colomova.fi)

Valmistaja:  
Rust-Oleum Europe  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)