

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



SURFA-ETCH® 108

Etsausliuos lattioille ja metallille

- Parantaa pinnoitteiden tarttumista
- Neutralisoi alkalisuolat
- Ihanteellinen "valkoisen suolan" poistamiseen metallista
- Ei havaittavaa hajua tai höyryjä
- Ei tulenarka

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

SURFA-ETCH® 108

KUVAUS

Etsausliuos pehmeiden betonipintojen, muurauksen, galvanoidun teräksen ja alumiinin etsaukseen ennen pinnon levittämistä.

KÄYTTÖSUOSITUS

Surfa-Etch 108 Etsausliuosta tulee käyttää pehmeiden betonipintojen, muurauksen, galvanoidun teräksen ja alumiinin etsaukseen ennen RUST-OLEUM pinnotteiden käyttämistä. Surfa-Etch 108 neutralisoi alkaliset epäpuhtaudet ja poistaa sinkin ja alumiinin korroosion tuotteista ("valkoinen ruoste"). Surfa-Etch 108 tulee levittää jäykällä nylonharjalla tai luudalla.

TEKNISET TIEDOT

Tiheys: 1,14

KUIVUMISAJAT 20 °C LÄMPÖTILASSA / RH 50 %

TEOREETTINEN MENEKKI

6 - 8 m²/l

KÄYTÄNNÖN MENEKKI

Käytännön menekki riippuu monista tekijöistä, kuten lian tyypistä ja määrästä, alustan muodosta ja ainehukasta käytön aikana.

KÄYTTÖOHJEET

Tasalaatuisuuden varmistamiseksi etsausliuos on sekoitettava hyvin ennen käyttöä. Kaavi tai pyyhi pois rasva, öljy, lika ja muut pinnan epäpuhtaudet niin hyvin kuin mahdollista. Poista rasva alkalisen puhdistusaineen, korkeapaineisen (höyry) puhdistuksen avulla, pienet alueet voidaan puhdistaa haihtuvalla puhdistusliuotimella. Käytä Surfa-Etch 108 Etsausliuosta anteliaasti ja hiero sitä pintaan. Anna vaikuttaa 10 – 15 minuuttia lämpötilasta riippuen ja puhdistu sitten perusteellisesti huuhtomalla runsaalla puhtaalla vedellä. Älä salli Surfa-Etch 108 Etsausliuoksen kuivua pintaan ennen huuhtelua! Betoni ja muurauspinnat voivat vaatia toisen käsittelyn. Poista puhdistuksen jälkeen kaikki jäljellä oleva vesi ja anna kuivua täysin, koska pintaan tai kuoppiin jäänyt kosteus voi aiheuttaa pinnon epäonnistumisen. Suuren pinnat tai huonot kuivausolosuhteet voivat vaatia pidemmän kuivumisajan ennen kuin pinnotteita voidaan käyttää.

KÄYTTÖLOSUHTEET

Ilman, alustan ja materiaalin lämpötilan on oltava +5 ja +35 °C välillä.

TURVATIEDOT

pH: 1
VOC taso: 45 g/l

Turvallisuushuomautukset:

Tutustu käyttöturvatiedotteeseen ja astiaan merkittyihin turvalausekkeisiin.

KÄYTTÖAIKA

2 vuotta valmistuspäivästä avaamattomassa astiassa säilytettynä kuivassa ja hyvin tuuletetussa tilassa, pois suorasta auringonvalosta ja lämpötilan ollessa +5° ja +35 °C asteen välillä

Julkaisupäivä: 05/04/2018

Saatavissa olevat värit & pakkauskoot: Katso saatavissa olevien värien ja pakkauskokojen yleiskuvas sivuston www.rust-oleum.eu asianmukaiselta tuotesivulta.

Vastuunvapaus: Tässä annettu informaatio on annettu parhaan saatavissa olevan tietomme mukaisesti ja sillä tarkkuudella, kuin se on mahdollista mutta ilman takuuta. Käyttäjän katsotaan saaneen tarpeelliset tiedot riippumatta siitä sopivatko tuotteemme hänen erityistarpeisiinsa. Rust-Oleum Europe ei ole missään tapauksessa vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuvista seurauksista. Tuotteet on varastoitava, käsiteltävä ja käytettävä Rust-Oleum Europe suositusten tuoreimman tuoteselostuksen mukaisesti. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että hänellä on oikea tuo teselostus. Viimeisimmät tuoteselostukset on ladattavissa vapaasti sivustolta www.rust-oleum.eu tai asiakkaan pyytäessä asiakaspalvelustamme. Rust-Oleum Europe varaa oikeuden muuttaa tuotteidensa ominaisuuksia ilman ennakoimattomia.

Maahantuoja ja markkinoija:
Colomova Oy
Minkkikatu 1-3
04430 Järvenpää
Puh: 010 321 0540
info@colomova.fi
www.colomova.fi

Valmistaja:
Rust-Oleum Europe
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32(0) 13 460 200
F: +32(0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu