



ZINSSER® BULLS EYE 1-2-3

Eriste-, tahranpeitto- & tartuntapohjuste sisä-/ulkokäyttöön

- Eristää graffitin, rasvan, ruosteen ja eri puulaatujen pinnan
- Ihanteellinen ruosteenestomaali uudelle metallille
- Tarttuu useimpiin pintoihin ilman esihiontaa tai kiillon poistoa
- Nopeasti kuivuva, päälle maalattavissa 1h kuluttua
- Matala VOC raja-arvo 4g/L

ZINSSER® BULLS EYE 1-2-3

KUVAUS

Yleiskäyttöön, klassinen, vesiohenteinen tartunta-, tahraneito- ja eristepohjamaali. Tuote soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön, erityisesti pinnoille, jossa vaaditaan luja tartunta tai tahrojen ja graffitin peittoa lopullisesti. Lähes hajuton koostumus nopealla kuivumisajalla tekee ammattilaisen työn nopeaksi ja helpoksi.

KÄYTTÖSUOSITUS

Bulls Eye 1-2-3® tuotetta voidaan käyttää sisä- tai ulkoseiniin, oviin, viimeistelyyn, lattioille, kaiteisiin ja vastaaviin maalattaviin pintoihin. Bulls Eye 1-2-3® kiinnittyy puuhun, muoviin, betoniin, kiiltäviin maali- ja lakkapintoihin, kovalevyyn, lasiin ja kaakeliin. Tuote muodostaa ruostetta estävän pinnoituksen raudalle, teräspinoille, putkiin jne. Kuiva maalipinta estää homeen ja sammaleen kasvua kosteassa ympäristössä. Maali kestää korkeita pH-arvoja (12,5:een asti) kuten emäksisiä (alkalisia) tasoitteita, valubetonia, betonitiiltä ja rappaustuotteita. Maali peittää huokoiset pinnat ja eristää useimmat tahrat (graffiti, rasva, ruoste, eri puulajien pihka, terva, kreosootti ja asfalttitahrat). Jotkut tahrat voivat vaatia toisen pinnoituksen. **Sisäpinnat:** Soveltuu uusille tai aikaisemmin maalatulle seinälle, kipsille, sementille, valubetonille, betonitiilille, tasoitteelle, rappaukselle, puulle (mänty, kuusi, koivu, tammi ja vaneri) alumiinille, raudalle, teräkselle ja galvanoidulle metallille, PVC:lle, kiiltävälle laminaatille, kaakeleille ja muille sisäpinnoille.

Ulkopinnat: Suositellaan kaiken tyyppiselle puulle (uusi tai aikaisemmin maalattu mänty, seetri, punapuu, vaneri ja painekäsitelty puu) kovalevylle, metallille (alumiini, teräs, rauta ja galvanoitu metalli), PVC, lasikuitu, muuraus (rappaus, betonitiili, valubetoni ja tiili).

TEKNISET TIEDOT

Tiheys:	1,26
Kiiltotaso:	Satiini
Kiiltotaso 60°:	Satiini: 23 %
Kiintoainepitoisuus (Vol.):	34 %
Kiintoainepitoisuus (paino):	50,5 %

KUIVUMISAJAT 20°C: SSA/RH 50%

Kosketuskuiva:	30 min.
Uudelleenpinnoitus:	1 h
Täysin kuiva:	7 vrk

SUOSITELTAVA MÄRÄN KALVON PAKSUUS

80 - 110 µm

SUOSITELTAVA KUIVAN KALVON PAKSUUS

30 - 40 µm

TEOREETTINEN MENEKKI

9 - 12 m²/l

KÄYTÄNNÖN MENEKKI

Käytännön menekki riippuu monista tekijöistä, kuten pinnan karheudesta, huokoisuudesta ja työtavasta, työvälineistä sekä materiaalihukasta käytön aikana.

PINNAN ESIVALMISTELU

Pinnan tulee olla puhdas, kuiva, kiinteä ja vapaa pölystä, liiallisesta kalkista, pinttyneestä liasta, rasvasta, öljystä, vahasta, homeesta, tapettiilisteristä tai muista epäpuhtauksista, jotka haittaavat tarttumista. Epäselvässä tapauksessa pese pinta aina ammoniakkipohjaisella puhdistusaineella ja veden sekoituksella tai sopivalla puhdistusliuoksella. Poista kaikki huonosti kiinnittyneet pinnoitteet. Hio kaikki jäljellä olevat maalikalvojen reunat pinnan kanssa tasaiseksi. Poista kaikki irtonaiset tai sään kuluttamat puukuidut hiomalla kevyesti 80 – 100 hiekkapaperilla. Yritä poistaa olemassa olevat tahrat pesemällä, hiomalla, kaapimalla jne. Poista home sopivalla homepoistoaineella kuten Rust-Oleum FK 111.

Poista ruoste ja puhdista metalli ja uusi galvanoitu pinta sopivalla puhdistusaineella kuten Rust-Oleum ND14. Pohjista puun vuotavat oksankohdat Zinsser® B-I-N eristemaalilla ennen koko pinnan pohjustusta Bulls Eye 1-2-3:lla.

KÄYTTÖOHJEET

Tasalaatuisuuden varmistamiseksi materiaali on sekoitettava hyvin tikulla pohjaa myöden ennen käyttöä ja käytön aikana.

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käytä kun ilman ja pinnan lämpötila on välillä +10 ja +32 °C ja suhteellinen kosteus RH on 10 ja 70 % välillä. Alustan kosteuspitoisuus ei saa ylittää 12 %.

LEVITYS JA OHENNUS: SIVELLIN

Käytä nylon-, polyesteri- tai synteettistä sivellintä. Älä ohenna.

LEVITYS & OHENNUS: TELA

Käytä nylon-, polyesteri- tai synteettistä telaa. Älä ohenna.

LEVITYS & OHENNUS: KORKEAPAINERUISKUTUS

Suuttimen koko: 0,015 - 0,017 " (0.38 – 0.43 mm).

Nestepaine: 140-175bar.

Älä ohenna.

LEVITYS & OHENNUS: MATALAPAINERUISKUTUS

Ohenna vedellä max 10 %.

Suihkutusaine: 2-4 bar.

VÄLINEIDEN / ROISKEIDEN PUHDISTUS

(Lämmin) vesi. Kuivuneet välineet annetaan imeytyä yön yli liuoksessa jossa on 1 : 4 ammoniakkaa ja vettä.

HUOMAUTUKSIA

Bulls Eye 1-2-3 ei ole tarkoitettu voimakkaiden vesitahrojen peittämiseen tai käytettäväksi lattioille, kansille tai muille upoksissa tai pitkään vedelle alttiina oleville pinnoille.

TURVATIEDOT

VOC taso:	4 g/l
VOC valmis sekoitus:	4 g/l
VOC luokka:	A/g
VOC raja:	30 g/l
Leimahduspiste:	80 °C

Turvallisuushuomautukset: Tutustu käyttöturvatielotteeseen ja astiassa oleviin turvalausekkeisiin.

KÄYTTÖAIKA

2 vuotta valmistuspäiväyksestä avaamattomassa astiassa, jos säilytetään kuivassa, hyvin ilmastoidussa tilassa, pois suorasta auringonvalosta ja +5 – +35 °C lämpötilassa.

Julkaisupäivä: 16/04/2019

Saatavissa olevat värit & pakkauskoost: Katso saatavissa olevien värien ja pakkauskoostojen yleiskuvaus sivuston www.rust-oleum.eu asianmukaiselta tuotesivulta.

Vastuunvapaus: Tässä annettu informaatio on annettu parhaan saatavissa olevan tietomme mukaisesti ja sillä tarkkuudella, kuin se on mahdollista mutta ilman takuuta. Käyttäjän katsotaan saaneen tarpeelliset tiedot riippumatta siitä sopivatko tuotteemme hänen erityistarpeisiinsa. Rust-Oleum Europe ei ole missään tapauksessa vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuvista seurauksista. Tuotteet on varastoitava, käsiteltävä ja käytettävä Rust-Oleum European suositusten tuoreimman tuoteselostuksen mukaisesti. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että hänellä on oikea tuoteselostus. Viimeisimmät tuoteselostukset on ladattavissa vapaasti sivustolta www.rust-oleum.eu tai asiakaan pyytessä asiakaspalvelustamme. Rust-Oleum Europe varaa oikeuden muuttaa tuotteidensa ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.

Maahantuojaja ja markkinoija:
Colornova Oy
Minkkikatu 1-3
04430 Järvenpää
Puh: 010 321 0540
info@colornova.fi
www.colornova.fi

Valmistaja:
Rust-Oleum Europe
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu