



## V33 Esikäsitteily KIVI- ja BETONILATTIAT Sementti, betoni, laatta

Happopohjainen, erittäin tehokas puhdistusaine helpottamaan lattiamaalin kiinnittymistä

**PESEE JA SYVÄPUHDISTAA  
NEUTRALISOI VANHAT JA UUDET LATTIAT  
LISÄÄ HUOKOISUUTTA**

**ELIMINOI HILSEILYN RISKIÄ**

### KÄYTTÖTARKOITUS

Voidaan käyttää sementille, betonille, tielle sekä laatalle. Käytetään ennen maalausta käsittelemättömille sisä- ja ulkolatioille.

### ESIKÄSITTELY

- **UUSI SEMENTTI / BETONI:** odota 3 kuukautta kunnes pinta on täysin kuiva.
- **RASVAISET TAHRAT:** Laimenna tahrat V33 esikäsitteilyaineella, jonka jälkeen ripottele sahanpurua tai luonnollista savipohjaista tahrannoistajaa poistamaan rasvan.

### KÄYTTÖ

Ensiarvoinen ja olennainen vaihe ennen lattian maalausta on optimoida maalin kiinnittyminen. Ihanteelliset käyttöolosuhteet: 12 ja 25 °C välillä, kuivassa tilassa, välttä vetoa. Kaada pesuaine veteen ja sekoita, välttä aineen roiskumista. Käytä suojakäsineitä ja -laseja. Käytä kastelukannua varmistaaksesi tasaisen levityksen koko pinnalle. Hankaa lattiaa voimakkaasti jäykällä harjalla, anna vaikuttaa 30min ja huuhtelee runsaalla vedellä. Toista kunnes kaikki sementtivahto ja lika on kokonaan poissa. Maalaa kunnes lattia on täysin kuiva (vähintään 24h).

### Laimennus

- Vanha betoni, sementtivahto:  
1L + 30L vettä = 40 m<sup>2</sup>
- Uusi betoni:  
1L + 15L vettä = 20 m<sup>2</sup>
- Sileä, tiheä, ei huokoinen sementti:  
1L + 10L vettä = 12 m<sup>2</sup>

Jos betoni on voimakkaasti likainen, tiivistettä voidaan lisätä.

**Levitys:** Karhea harja

**Kuivumisaika:** 24h ennen maalausta

**Työvälineiden puhdistus:** Vesi