



TÄYDELLINEN
REMONTOINTI

LATTIAT & portaat



KÄYTTÖKOHEET

Lattioille ja portaille ilman pohjamaalia

Lakatulle puulle, maalatulle puulle, laminaatille

Kuiviin ja kosteisiin tiloihin ilman pohjamaalia

Kaakelilattioille, luonnonkivelle, marmorille, graniitille, betonille

TÄYDELLINEN JA KESTÄVÄ LOPPUTULOS

Täydellinen Remontointi-maali on erityisesti suunniteltu uudistettaville pinnoille ja materiaaleille, jotka ovat rasitukselle ja kovalle kulutukselle alttiita. Tuotteen yhdisteet ja erityiset polymeerit sekä lisäaine yhdessä muodostavat suorituskykyisen koostumuksen, jolla saadaan aikaan erittäin korkealuokkainen lopputulos kestämaan päivittäistä käyttöä kodin lattiapinnoilla sisätiloissa.

ERINOMAINEN TARTTUVUUS KAIKILLE PINNOILLE



0.75L – 2L

- Suoraan puu-, laminaatti- ja kaakelilattialle, myös kosteissa tiloissa
- Erittäin kestävä jatkuvaan käyttöön

Ceramic-teknologia luo verkon, joka vahvistaa maalipintaa ollen samalla joustava, kestää iskuja, kolhuja sekä kovaa kulutusta ilman hilseilyä. Maali on kuitenkin mikrohuokoinen ja jättää kaakelisaumat hengittäviksi.

VÄRISÄVYT

Kiiltoaste:
SATIN 25

WHITE

FEATHER

TITANIUM

CARBON

TARMAC

TAUPE

LATTIAT &
portaat

3 h

Uusintakerros

Vesi

Työvälineiden
puhdistus

24 h

Käyttövalmis

48 h

Vedenkestävä

TYÖVÄLINEET:



Sekoitustikku



Keinokuitusivellin

Tela, jonka nukkapituus on
4-5mm (kaakeli-,betoni- ja
kivilattiat)• Tela, jonka nukkapituus on
8-12mm (Maalatut/lakatut
lattiat/portaat tai laminaatti)

ESIKÄSITTELY

Pinnan ESIKÄSITTELY on VÄLTTÄMÄTÖNTÄ.

Pinnan PESU soodapohjaisella maalarinpesulla ja V33:n Esikäsitteleyaineella (kaakeli-, betoni ja kivilattiat) on ratkaisevan tärkeää, kaakelisaumat vaativat erityistä huolellisuutta. Poista silikonisaumat ennen maalausta. Tiivistä uudelleen maalin kuivuttua. Älä aseta teippiä vastamaalattuun pintaan.

- Laminaatti, maalatut ja lakatut lattiat jotka ovat hyvässä kunnossa: Pese maalarinpesulla, huuhtelee huolellisesti vedellä ja anna kuivua min 24h. Hio kevyesti 240 karhealla paperilla ja poista pöly.
- Käsittelemätön tammi tai pähkinä: Levitä sopiva pohjuste estääksesi maalin kellastumista.
- Käsittelemätön kaakeli, betoni ja kivilattia: Käsittele V33 Esikäsitteleyaineella ja huuhtelee huolellisesti vedellä. Anna kuivua min 24h.
- Aiemmin maalatut kaakeli- ja betonilattiat (ehjä maalipinta): Pese maalinpesuaineella, huuhtelee vedellä ja anna kuivua min 24h. Hio lopuksi kevyesti 240 karhealla hiekkapaperilla ja poista pöly.
- Aiemmin maalatut kaakeli- ja betonilattiat (kulunut maalipinta): Hio 60-120 karhealla hiontapaperilla kunnes aiempi kulunut maali on poissa. Poista pöly ja käsittele V33:n esikäsitteleyaineella. Huuhtelee huolellisesti vedellä ja anna kuivua min 24h.

KÄYTTÖ

Käytä maalia +12 ja +25°C asteen välillä, välttä vetoa.

1. Tyhjennä lisäainepakkauksen (löytyy pakkauksen kannen alta) sisältö maalin sekaan. Sekoita huolellisesti tikulla pohjaa myöten 5 minuuttia, kunnes lisäaine on sekoittunut maalin sekaan ja maali on tasaisen värinen.
2. Työskentele pieni alue kerrallaan. Aloita siveltimellä lattian reunoista ja jatka telalla. Levitä maalia ristikkäisin vedoin ja viimeistele työstämäsi alue aina lopuksi yhdellä, samansuuntaisella vedolla. Levitä toinen kerros pinnan kuivuttua 3 tuntia. Levitä toinen kerros samalla tavalla kuin ensimmäinen. Kun lisäaine on lisätty maalin sekaan, maali on käytettävä 10 vuorokauden kuluessa varmistaaksesi täydellisen kiinnittymisen ja pinnan kestävyden.

V33 VINKKEJÄ

- Lattiat joissa ei ole kaivoa huuhtelua varten, esikäsitteleyaine kerätään pinnasta moppaamalla ämpäriin. Huuhtelee lattiaa vedellä ja mopilla, kunnes huuhteluvesi on jälleen kirkasta. • Puhdista maalatut lattiat miedolla pesuaineella ja mopilla. • Maalin lopullinen kiinnittyminen ja pinnan kovuus saavutetaan 20 vuorokauden kuluessa levityksestä.
- Käsittele pintaa varoen 20 ensimmäisen vuorokauden aikana välttämällä mekaanista rasiutusta, hankausta, likaantumista ja kemikaalipesua. Kiiltoaste voi vaihdella +/- 10 yksikköä.